

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DAC HYDRO PLUS

Grunder og smuk tagmaling i én

- Hurtigt, enkelt og økonomisk
- Ingen grunding på betontagsten
- Rækker langt: 10 m²/ltr
- Bevarer glans og farve
- Vandfast efter kun 2 timer

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DAC HYDRO PLUS

BESKRIVELSE

Fleksibel og holdbar acrylmaling til renovering og beskyttelse af betontagsten.

ANBEFALET BRUG

Dac-Hydro-Plus fornyer, renoverer og giver langvarig beskyttelse på beton- og tegltagsten.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,16
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	40%
Tørstofindhold i volumen:	30%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	1 uge

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

1. lag: 110 µm (125 g/m²), 2. lag: 85 µm (100 g/m²)

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

1. lag: 33 µm, 2. lag: 26 µm

TEORETISK FORBRUG

10 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Afrens overfladen grundigt med højtryksrensere (200 bar). Overfladen skal være tør, ren, ikke kridtende og normalt sugende (ubehandlede tagsten), samt være fri for begroninger og belægninger. Anbefalede grundere til de enkelte overflader:

Betontagsten: Ingen grundning.

Eternit/fiber cement: Dac Hydro Pro

Skifersten: Primer 44HS eller Pegafix

Teglsten, Redland betontagsten, forvitrede og/eller meget sugende overflader: Primer 44HS

Meget tætte/glatte overflader: Noxyde fortyndet med 25% vand

Det anbefales altid at udføre en vedhæftningstest, inden arbejdet påbegyndes.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer min. 8° C / luftfugtighed under 80%. Påfør ikke malingen, mens solen skinner på taget.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med maks. 3% vand. Dysestørrelse: 9 – 13. Tryk: 140 - 180 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Påfør 2 lag for at undgå glansforskelle

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	35 g/l
VOC-færdigblanding:	35 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
grenelle:	exterior
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 17/02/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu