



DAC HYDRO PLUS

Primer en topcoat in één prachtige dakpannenverf

- Snel, gemakkelijk aan te brengen en betaalbaar
- Geen speciale primer nodig op beton
- Spaarzaam verbruik: 10 m²/L
- Langdurig glans- en kleurbehoud
- Al na 2 uur regenbestendig

DAC HYDRO PLUS

OMSCHRIJVING

Flexibele en duurzame watergedragen acrylaatverf voor het vernieuwen en beschermen van betonnen dakpannen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Vernieuwt en beschermt op duurzame wijze betonnen en terracotta dakpannen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,16
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	40%
Vaste stof gehalte in volume:	30%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

1e laag: 110 µm (125g/m²), 2e laag: 85 µm (100g/m²)

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

1e laag: 33 µm, 2e laag: 26 µm

THEORETISCH VERBRUIK

10 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond grondig reinigen met zuiver water onder hoge druk (200 bar), of met AMW Concentraat of Algendoder concentraat. De ondergrond moet droog, proper en niet krijtend zijn. Aanbevolen primers per ondergrond:

Beton: Geen primer nodig

Vezelcement/Eternit: Gebruik Dac Hydro Pro

Leien/Leisteen: Primer 44HS of Pegafix

Terracotta pannen, betonnen pannen van het type Redland, volledig verweerd en/of zeer zuigend: Primer 44HS

Zeer gesloten ondergronden (bijv. geglaazuurde of geverniste dakpannen): Noxyde verdund met 25% water

Geadviseerd wordt om altijd een hechtproef uit te voeren.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 8°C, relatieve vochtigheid : max. 80%. Niet in de volle zon verwerken.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Onverdund. Nozzle: 009 - 013 / Druk: 140 - 180 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Aanbrengen in 2 lagen om plaatselijke glansverschillen te vermijden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	35 g/l
VOC readymix:	35 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	140 g/l
Grenelle:	exterior
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 13/05/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu