

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## DACFILL® FRIGO

# Gas & vapour tight rubberlike coating

- Ideal for cold stores and storage rooms
- Resistance against sudden variations in temperature
- Does not contain solvents or bituminous products
- Flexible rubberlike coating is impact resistant
- Self-extinguishing (DIN 4102)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# DACFILL® FRIGO

## BESKRIVNING

Gas and vapour tight abrasion resistant rubberlike coating for walls and ceilings in e.g. cold stores.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Gas and vapour tight coating for walls and ceilings, for example in cold stores.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,48
Glansnivå:	Matt
Torrsubstansvikt:	70%
Torrsubstansvolym:	55%

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1,5 hours
Hanteringstorr:	4 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

680 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

380 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

Repainting existing gas-tight cells: 0,5 - 1 kg/m<sup>2</sup>.

For making cells gas-tight: 2 - 3 kg/m<sup>2</sup> in two or more coats.

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

Clean the substrate. Dacfill-Frigo can be applied on:

1. Directly on insulation material such as polystyrene foam, polyurethane and other
2. With an adhesion layer, on concrete, bricks, wood, zinc, aluminium, etc.

On very porous substrates, e.g. cellular concrete: apply first an impregnating coat of Pegafix or Primer 44HS.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum 5°C / maximum 85% R.H.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 018 - 026 / Pressure: 220 bars.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Not recommended.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## ANMÄRKNINGAR

Water vapour diffusion resistance:  $\mu = 26000$ . Shore hardness A:  $> 45$ . Oxygen permeability: 236 mg O<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> per day (DFT: 400 µm)

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	35 g/l
VOC färdigmix:	35 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-gräns:	140 g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and the safety information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivningsdatum: 10/03/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)