RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

DACFILL® PU FIBRES

Fibre loaded stripe coating to soften angles

- very low solvent content
- soften angles on roof details
- smooth result
- Fibre loaded

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DACFILL® PU FIBRES

BESCHREIBUNG
A high build, heavy duty, fibre loaded stripe coating, free from solvent odour that provides durable, long term protection for roofs. To be used on typical roof detail to soften angles/sharp edges etc. prior to over-coating with Dacfill® PU system.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
For application in conjunction with Dacfill PU roof waterproofing membrane systems. A high build, heavy duty coating, almost free from solvent odour that provides durable, long term protection for roofs. To be used in combination with regular Dacfill ® PU system

EMPFOHLENES SYSTEM
Primers for on metal
- Noxyde Plus
- Pegarust
- PVDF Primer
- 3388 Metal Primer

Primer for porous substrate
- 3377 Binder Sealer

Base coat
- Dacfill® PU Base coat avec Voile DacfillV SDGF100
- Dacfill®PU Fibres

Topcoat
- Dacfill®PU Topcoat

TECHNISCHE DATEN
Dichte (g/cm³):	1,45
Feststoffgehalt in Volume:	87%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%
Klebfrei:	8 hours
Griffest:	24 hours
Überstreichbar:	Min 24 hours, max 7 days
Topfzeit:	-

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
1,103 mm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
0,9 mm DFT/coat

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
1m² per litre per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Dependent on surface profile, reinforcement where applicable etc.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Inspect all surfaces to assess soundness of existing substrates or coatings. Where necessary prepare test areas. Roof surfaces must be clean, dry and free from all loose debris and be carried out before application of the coating. All areas of fungal growth, moss etc should be treated with AMW Fungicidal Wash and neutralised residues removed. Priming, where necessary should be carried out using suitable compatible materials. Contact Rust-O-Leum Technical Department for further advice.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Prior to use, product should be carefully mixed until a full homogeneity is obtained

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Nicht bei drohendem Regen auftragen. Temperatur der Luft, des Untergrunds und der Farbe zwischen 5°C und 35°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%. Die Temperatur des Untergrunds muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Do not thin

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Do not thin

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN
Not recommended

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ
Not recommended

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Thinner 150

BEMERKUNGEN
Overcoating must be carried out within the timescale overleaf otherwise further preparation may be necessary.
For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.
This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

SICHERHEITSDATEN
VOC-Gehalt:	< 175g/l
VOC-Kategorie:	Cat A/i.
VOC-Grenzwert:	EU limit 500g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Dieses Produkt enthält Isocyanate. Anwender müssen eine obligatorische Schulung zur Einhaltung der EU 2020/1149 Beschränkung 74 absolvieren.

LAGERFÄHIGKEIT
12 months from manufacturing date in unopened containers

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu