

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



DACFILL® PU FIBRES

Vezelrijke coating om hoeken af te ronden

- Zeer laag solventgehalte
- Afronden van scherpe hoeken op daken
- Effen resultaat
- Vezelrijk

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DACFILL® PU FIBRES

OMSCHRIJVING

Een hoogwaardige, zwaar belastbare, vezelrijke streepcoating, vrij van oplosmiddel, die duurzame, langdurige bescherming voor daken biedt. Te gebruiken op typische dakdetailering om hoeken/scherpe randen etc. af te ronden alvorens ze te overschilderen met het Dacfill® PU-systeem.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor toepassing in combinatie met Dacfill PU dakafdichtingssystemen. Een hoogwaardige coating voor intensief gebruik, vrijwel vrij van oplosmiddelgeur, die duurzame, langdurige bescherming voor daken biedt. Te gebruiken in combinatie met regulier Dacfill® PU systeem

AANBEVOLEN SYSTEEM

Primer voor op metaal

- Noxyde Plus
- Pegarust
- PVDF Primer
- 3388 Metal Primer

Primer voor poreuze ondergrond

- 3377 Binder Sealer

Basecoat

- Dacfill® PU Base coat met vlies Dacfill SDGF100
- Dacfill® PU Fibres

Topcoat

- Dacfill® PU Topcoat

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,45

Vaste stof gehalte in volume: 87%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 8 uren

Hanteerbaar: 24 uren

Overschilderbaar: Min. 24 uur, max 7 dagen

Pot Life: -

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

1.103 mm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

0.9 mm DFT/laag

THEORETISCH VERBRUIK

1 m² per liter per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van oppervlakteprofiel, versteviging waar nodig etc.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Inspecteer alle oppervlakken om de deugdelijkheid van bestaande substraten of coatings te beoordelen. Bereid waar nodig testruimtes voor. Dakoppervlakken moeten schoon, droog en vrij van los vuil zijn en uitgevoerd worden vóór het aanbrengen van de coating. Alle plekken met schimmeligroei, mos enz. moeten worden behandeld met AMW Schimmelwerende Wash en geneutraliseerde resten moeten worden verwijderd. Het voorstrijken moet, waar nodig, worden uitgevoerd met behulp van geschikte, compatibele materialen. Neem contact op met de technische afdeling van Rust-O-Leum voor verder advies.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Vóór gebruik moet het product zorgvuldig worden gemengd totdat een volledige homogeniteit is verkregen

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen bij dreigende regen. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5°C en 35°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Not recommended

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Not recommended

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 150

OPMERKINGEN

Het overschilderen moet binnen de tijdslimiet worden uitgevoerd worden, anders kan verdere voorbereiding nodig zijn.

Voor informatie over de garantiemogelijkheden bij dit systeem kunt u contact opnemen met de Technische Dienst.

Dit product bevat isocyanaten. Gebruikers moeten de verplichte training volgen om te voldoen aan EU 2020/1149 Beperking 74.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: < 175g/l

VOC categorie: Cat A/i.

VOC limiet: EU limit 500g/l

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende containers

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu