



DACFILL PU AFWERKINGSLAAG



Naadloze waterdichting voor daken

- Gemakkelijk aan te brengen en te detailleren
- Nat-in-nat toepassing
- Compatibel met de meeste bestaande dakmembranen
- Permanent elastomeer en naadloos
- Uitstekende weerstand tegen stilstaand water

DACFILL PU AFWERKINGSLAAG

OMSCHRIJVING

Dacfill PU top coat is een geurarme, koud aangebrachte single pack, met een ultra hoog vaste stofgehalte, vocht geactiveerde elastomeer urethaan coating.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor toepassing als toplaag in Dacfill PU-afdichtingsmembraansystemen voor daken. Een heavy duty coating, nagenoeg vrij van oplosmiddelgeur, die een duurzame, langdurige bescherming voor daken biedt. Te gebruiken als een volledig versterkt weerbestendig systeem.

AANBEVOLEN SYSTEEM

3388 Metal Primer
3377 Binder Sealer
Dacfill PU Wapeingslaag
Dacfill Fleece
Dacfill PU Afwerkingslaag
Dacfill PU Fibres

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1.45
Vaste stof gehalte in volume: 87%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 4 uur
Hanteerbaar: 24 uur
Overschilderbaar: min. 24 uur , max. 7 dagen

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

0,45-0,7 mm per laag (afhankelijk van het systeem)

THEORETISCH VERBRUIK

1-2m² per L per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van het oppervlakteprofiel, wapening indien van toepassing, enz.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Inspecteer alle oppervlakken om de deugdelijkheid van bestaande ondergronden of coatings te beoordelen. Bereid zo nodig testgebieden voor. Dakoppervlakken moeten schoon, droog en vrij van alle loszittende vuildeeltjes zijn en worden uitgevoerd vóór het aanbrengen van de coating. Alle gebieden met schimmelgroei, mos enz. moeten worden behandeld met AMW Fungicidal Wash en geneutraliseerde resten moeten worden verwijderd. Aanbrengen over Dacfill Fleece versterkte Embedment Coat (waar nodig). Priming, waar nodig, moet worden uitgevoerd met behulp van geschikte compatibele materialen. Neem contact op met de technische afdeling van Rust-Oleum voor verder advies.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Borstel of roller. Breng aan met het aanbevolen verbruik volgens het voorgeschreven systeem op goed voorbereide ondergrond. Leg dadelijk het Dacfill vlies in de aangebrachte coating, met een minimum overlap van 50 mm bij elk strook. Rol of druk de oppervlakken aan zodat er een volledige integratie en verzadiging van het wapeningsvlies bereikt wordt. Laat de wapeningslaag uitharden vooraleer de Dacfill PU afwerkingslaag (-lagen) aan te brengen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen als er regen wordt voorspeld. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5°C en 35°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 150

OPMERKINGEN

Hety overschilderen moet binnen het tijdschema worden uitgevoerd, anders kan een verdere voorbereiding nodig zijn.

Voor informatie over garantiemogelijkheden bij dit systeem kunt u contact opnemen met de Technische Dienst. Dit product bevat isocyanaten. Gebruikers moeten de verplichte training volgen om te voldoen aan EU 2020/1149 Beperking 74.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: <175g/l
VOC categorie: Cat A/i
VOC limiet: EU limit 500 g/l

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf de productiedatum in ongeopende blikken, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimtes, niet in direct zonlicht bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu