



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**®



**DIVALO**

## Beschermende vernislaag voor binnenmuurverven

- Niet vergelend
- Egaal zijdemat uitzicht
- Afwasbaar

# DIVALO

## OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaatvernis. Voor de afwerking van binnenmuurverven wanneer een hoge mechanische weerstand vereist is.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Afwerking van binnenverven en decoratieve technieken wanneer een hoge mechanische weerstand vereist is. Aanbevolen eindlaag bij gebruik van decoratieve technieken (Fair-Decor).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,02 - 1,06
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Zijdeglans: ± 20%
Vaste stof gehalte in gewicht:	30 - 33 %
Vaste stof gehalte in volume:	27,5 - 30,5 %

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	30 minuten
Overschilderbaar:	4 uur
Volledig uitgehard:	± 1 week

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

± 70 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

± 20 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

12 - 14 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond zuiver maken en ontvetten.  
Te beschermen verflagen of technieken dienen voldoende droog en/of uitgehard te zijn.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C en een R.V. van max. 80%

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Met platte kwast in 1 of 2 lagen aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Met lakrol in 1 of 2 lagen aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 09 - 013 / Druk: 180 bar.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Indien nodig verdunnen met water.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	90 g/l
VOC readymix:	90 g/l
VOC categorie:	A/e
VOC limiet:	130 g/l
Grenelle:	aplus
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)