



ELASTOPRO

Elastische kit voor gebruik binnen en buiten

- Voor gebruik binnen en buiten
- Afdichten en afwerken van aansluitvoegen en scheuren
- Snel overschilderbaar
- Krimpt nagenoeg niet
- Uitstekende hechting

ELASTOPRO

OMSCHRIJVING

Schilderskwaliteit in een plasto-elastische afdichtingskit voor gebruik binnen en buiten op basis van een acrylaat-dispersie die geschikt is voor het afdichten van aansluitvoegen, scheuren en voegen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Aansluitvoegen tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton met een geringe werking. Repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar:	Na huidvorming (> 20 minuten)
Volledig uitgehard:	1 tot 2 weken, afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en voegbreedte.

THEORETISCH VERBRUIK

± 12 lopende meter bij een voeg van 5 x 5 mm.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergronden dienen droog, schoon, stof en vetvrij te zijn. Gevoelige en minerale ondergronden kunnen voorzien worden van een primer zodat een betere hechting bereikt wordt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voegopbouw

Voegen met PE of PU Rugvulling op de juiste diepte fixeren.

Minimale voegbreedte: 5 mm, maximale voegbreedte 25 mm.

Om beschadigingen te voorkomen alleen stompe, gladde spatels gebruiken. Bij voegen met een starre ondergrond een polyethyleen folie gebruiken om driepuntshechting te voorkomen. Ongeschikt zijn rugvullingen die olie, teer, bitumen, natuurlijk rubber, chloropreen of EPDM bevatten.

Voegafwerking

Om een optisch vlekkeloze voeg te verkrijgen adviseren wij om de voegranden af te plakken met een daarvoor geschikte tape. ElastoPro zonder luchtopsluiting in de voeg aanbrengen. De voeg geheel vullen. De kit na het uitspuiten met een daarvoor geschikte spatel afmeten. Hierbij kan de kit met water (geen gladmiddel toevoegen) licht besproeit en afgewerkt worden. Om het beschadigen van de ontwikkelde huid te voorkomen, de tape direct verwijderen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C.

Gedurende de doorharding ElastoPro tegen vorst beschermen. Doorharding wordt vertraagd bij lage temperaturen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water. Na opdrogen kan ElastoPro slechts mechanisch verwijderd worden.

OPMERKINGEN

ElastoPro is overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven (vooraf testen wordt aanbevolen). In geval van statische voegen met geringe beweging (max. 5%) kan de kit na volledige uitharding overschilderd worden. Overschilderen met hoogge vulde dispersieverven kan barstvorming in de verf veroorzaken.

ElastoPro is niet geschikt voor afdichtingen tussen glas, geglaazuurde ondergronden, dilatatievoegen in hoogbouw en voegen met staand water.

ElastoPro is verkrijgbaar in 310 ml kokers.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu