RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

EPOXYSHIELD® NETTOYANT/DÉGRAISSANT

Une solution pour nettoyer et dégraisser.

- Enlève la graisse, l'huile et les autres salissures
- Pratiquement inodore
- Non inflammable
- Couverture 6-8 m²/l

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® NETTOYANT/DÉGRAISSANT

DESCRIPTION
Une solution alcaline concentrée, ininflammable et pratiquement dans odeur, pour nettoyer et dégraisser.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Le Nettoyant-Dégraissant pour sols 2901 –EPOXYSHIELD® RUST-OLEUM sera utilisé pour éliminer l'huile, la graisse, les protéines et toutes autres salissures sur les anciens fonds, les maçonneries et les surfaces métalliques. Le Nettoyant-Dégraissant pour sols 2901 – EPOXYSHIELD® RUST-OLEUM sera appliqué avec une éponge synthétique, un chiffon, une brosse ou un balai en nylon. Le Nettoyant-Dégraissant pour sols 2901 –EPOXYSHIELD® RUST-OLEUM peut également être utilisé comme additif pour nettoyage à la haute pression.

CONSOMMATION THÉORIQUE
6 - 8 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme le type et la quantité de salissures, de la forme du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Afin d'assurer une homogénéité parfaite, bien mélanger le produit avant utilisation. Gratter et éliminer au maximum la graisse, l'huile, la saleté, la moisissure et toute autre salissure. Le Nettoyant-Dégraissant pour sols 2901 –EPOXYSHIELD® RUST-OLEUM peut être appliqué dilué ou concentré, avec une éponge, un chiffon, une brosse ou un balai en nylon. En cas d'utilisation comme additif pour nettoyage haute pression, une concentration de 2% est recommandée. Après rinçage, évacuer toute l'eau stagnante et laisser sécher le support, de façon à éviter que de l'humidité ne soit emprisonnée dans les pores de la surface, provoquant ainsi un décollement prématuré du système de peinture. Les grandes surfaces ou les zones avec conditions de séchage difficiles peuvent demander des temps de séchage plus longs avant l'application d'un système de peinture.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température de l'air, du support et du produit entre 5 et 35°C.

REMARQUES
En cas d'utilisation sur acier galvanisé, zinc, aluminium et aluminium anodisé, rincer la surface.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	9 g/l
Remarques pour la sécurité:	En cas d'utilisation sur acier galvanisé, zinc, aluminium et aluminium anodisé, rincer la surface.

DURÉE DE VIE
2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/05/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu