

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® MORTIER DE RÉPARATION DU BÉTON

Pour le rebouchage des crevasses et trous



- Circulation autorisée après 24 heures
- Recouvrable après 48 heures
- 10 kg (monocomposant) – 0,4 m²
- Peut être poncé pour une finition lisse

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® MORTIER DE RÉPARATION DU BÉTON

DESCRIPTION

Produit de réparation en poudre à base de ciment et de résines, pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage des crevasses, trous et autres dégâts dans du béton, cimentages et briques non peints.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour le rebouchage des crevasses, trous et autres dégâts dans du béton, cimentages et briques non peints.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,6
Ratio de mélange: Poudre : Eau = 5kg : 1L

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Recouvrable: 2 jours
Dur à cœur: 1 mois

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

2 cm (cons.: 25 kg/m²)

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

2 cm (cons.: 25 kg/m²)

CONSUMMATION THÉORIQUE

Max. 0,4 m² pour 10 kg (épaisseur 2 cm)

PRÉPARATION DE SURFACE

Sur des supports nus : nettoyer à la brosse métallique ou sabler. Le support doit être cohérent et exempt de poussière, d'huile et de matière grasse. Les supports poreux doivent être préalablement humidifiés. Traiter les éléments métalliques avec un primaire antirouille approprié.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C.

APPLICATION & DILUTION: RACLETTE/TRUELLE

Préparation: Mélanger environ 5 parts de poudre avec 1 part d'eau (soit 2 litres d'eau pour la totalité des 10 kg de poudre). Remplir d'abord le récipient avec l'eau, puis ajouter progressivement la poudre tout en continuant à mélanger. Homogénéiser soigneusement pour obtenir un ensemble lisse et exempt de grumeaux et particules. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau pour ajuster le mortier.

Application: Appliquer le produit à l'aide de la truelle incluse dans le kit ou avec une lisseuse, à une épaisseur de 2 cm maximum. Lisser avec la truelle humidifiée pour corriger tout défaut ou irrégularité. Après 48h, le produit peut être poncé à l'abrasif (120) pour obtenir un aspect plus lisse.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Le mortier peut être recouvert par les peintures Epoxy Shield® ou autres peintures non saponifiables. Si une épaisseur supérieure à 2 cm, ajouter au mortier du sable de quartz sec 0,1-0,4 mm, au ratio volumétrique suivant : 1 part de mortier plus 0,3 à 0,5 part de quartz.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 0 g/l
Remarques pour la sécurité: Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu