

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR MORTAR

# Til reparation af op til 3 mm brede revner

- 2K opløsningsmiddelfri
- Til reparation af op til 3 mm brede revner
- Tørres på 3-4 timer
- Rækkeevne: 25 m<sup>3</sup> / 2 mm bred og 5 mm dyb

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR MORTAR

## BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelfri 2K flydende reparationsmørtel. Synker ikke

## ANBEFALET BRUG

EpoxyShield Fine Crack Repair er beregnet til reparation af mindre revner i betongulve.

## TEKNISK DATA

Faststofindhold i vægt: 100%  
Tørstofindhold i volumen: 100%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 3 - 4 timer v/ 20° C (tørretiden øges ved lave temperaturer)  
Brugstid: 20 - 30 min

## TEORETISK FORBRUG

Et sæt med 500 ml rækker ca 25 m til revner, der er 2 mm brede og 5 mm dybe

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Revnerne skal være rene, tørre og fri for støv og løst puds. Det er normalt ikke nødvendigt at skrabe revnerne inden reparation.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Arbejdstemperaturen skal være min. 10° C.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RIVE/MURSKER

**Blanding:** Et sæt EpoxyShield Fine Crack Repair består af en dåse aktivator og en dåse basemateriale. Hæld aktivatoren i basematerialet og rør grundigt evt. med en spatel. Rør omhyggeligt rundt i kanten og i bunden af dåsen, indtil begge komponenter er fuldstændig blandet.

**Udførelse:** Hæld forsigtigt mørtlen ned i revnen og jævn ud med den medfølgende plastikspatel. Børst overskydende mørtel væk.

## BEMÆRKNINGER

EpoxyShield Fine Crack Repair er kun beregnet til udfyldning af revner. Produktet kan ikke afhjælpe konstruktionsfejl eller bruges som fugemasse i betonen. Revner som er forårsaget af konstruktionsfejl viser sig igen, når gulvet "giver sig / arbejder". Sætningsrevner kan fyldes med EpoxyShield Fine Crack Repair, men man vil umuligt kunne få en jævn og glat overflade. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge EpoxyShield® Concrete Repair Mortar. EpoxyShield Fine Crack Repair kan overmales med alle typer gulvmaling og High Performance belægninger.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: <30 g/l  
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.  
ADVARSEL: Det blandede produkt bliver hurtigt varmt. Anvend derfor isoleringshandsker.

## HOLDBARHED

Minimum 1 år i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu