

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



EPOXYSHIELD® MAXX + ADDITIVES

Vandbaseret industri- gulvbelægning

- Vandbaseret
- Til middel til tung trafik
- Let at påføre, ingen primer nødvendig
- Langtidsholdbar glans finish
- Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, kemikalier og bil-dæk

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® MAXX + ADDITIVES

BESKRIVELSE

Epoxyshield® er brugervenlig og let at påføre vandbaseret epoxy gulvbelægning med en meget effektiv vedhæftning og lang holdbarhed. Produktet har en fremragende slid, slag og slidstyrke osse ved tung gang- og køretøjs-trafik. Modstår kemikalier.

ANBEFALET BRUG

Epoxyshield® 5300 MAXX kan påføres på betongulve, som er helt rene og tørre. Det anbefales ikke at påføre på glat/tæt beton eller beton indeholdende en hærdemasse, som forhindrer en god vedhæftning. Epoxyshield® 5300 MAXX kan også påføres på gamle gode vedhæftende belægninger.

Epoxyshield® Antislip Additive (200.0.7) giver en fremragende anti-skrid finish, når det blandes med Epoxyshield® 5300 MAXX.

Epoxyshield® Dekorative Chips (505.0.43) er specielt designet til brug i kombination med Epoxyshield® 5300 MAXX. Spånerne klæber permanent på gulvet, når de er drysses i den våde belægning. Giver en flot dekorativ finish.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,27
Glansgrad:	Satin
Tørstofindhold i volumen:	63.6%
Blandingsforhold:	Base: Aktivator = 3:1 (volumen)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Håndteringstør:	16 timer (velegnet til let gangtrafik)
Genbehandlingstør:	24 timer (velegnet til normal gangtrafik og tung trafik varer)
Fuldt hærdet:	7 dage (velegnet til biltrafik)
Brugstid:	2 timer (15°C), 1½ timer (21°C), 1 timer (26°C)
Induktionstid:	Pensel: 30 minutter (15°C), 10 minutter (20°C). Rulle: 45 minutter (15°C), 15 minutter (20°C). 5 - 15 minutter (25°C)

TEORETISK FORBRUG

Ca. 7 m²/l afhængig af underlag og påføringsmetode. Ved nogle lejligheder kan 1 lag være tilstrækkeligt.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Reparer eventuelle huller eller revner med EpoxyShield beton-reparationsprodukter. Hvis gulvet er tidligere malet, fjern eventuel løs maling ved at slibe og skrabe. Fjern olie og fedt ved hjælp af en skrubbørste og EpoxyShield rense-/affedningsmiddel. Skyl grundigt med frisk vand bagefter. Fjern alt vand og lad det tørre helt. Før fingrene over det rene, tørt gulv. Hvis du ser støv eller pulver, skal du gentage skyllingen, indtil gulvet er rent.

BRUGSANVISNING

Hæld indholdet af A i B og rør grundigt i mindst 3 minutter. Tillad blandet produkt at stå (se tabel), før belægningen rulles på overfladen. Efterlad ikke beholderen i direkte sollys. Bland igen før påføring. Produktet skal bruges inden for 1 til 2 timer efter indledende blanding (brugstid, se tabel). Denne tid falder ved højere temperaturer. Bland ikke malspån med Epoxyshield® 5300 MAXX.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påføres, når lufttemperaturen (omgivelsestemperaturen) er 15-35°C og den relative luftfugtighed er under 80 %. Betongulve tager lang tid at varme op; sørg for, at den foregående dag også har været mindst 15°C før maling. Minimum gulvtemperatur for maling er 13°C. Mal i midten af eftermiddag sikrer den bedste tørretid.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Efter de fulde 60 minutter, brug en malerrulle (20 cm) til at påføre et jævnt lag Epoxyshield® 5300 MAXX på overfladen. Påfør i sektioner på 1,5 x 1,5 m. Epoxyshield® Dekorative Chips kan hvis ønsket let spredes på den nybelagte overflade. Oprethold en våd kant for at forhindre overlappning og glansforskelle. Drys de dekorative malingsspån på det våde film (bemærk: dette trin kan springes over, hvis chips ikke ønskes. Dette vil ikke påvirke belægningens ydeevne). Fortsæt med det samme med at belægge den næste sektion (bemærk: frisk maling kan påføres over de løse spån, der ligger uden for det tidligere malede område).

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vask straks alt værktøj og udstyr med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Tillad ubrugt produkt til at hærde i beholderen og kassere i henhold til lokale regler.

BEMÆRKNINGER

Da påføringstiden kun er 1 - 2 timer (afhængig af temperatur), anbefales det at påføre produktet med 2 personer. Få 1 person til at begynde at trimme kanter og få en anden person begynder at rulle gulvet ud som angivet. MAL IKKE OVERFLADEN HVIS FØLGENDE FORFINDES: 1. Forseglet beton: dryp en lille mængde vand på overfladen. Hvis vandet perler, er en sealer tilstede og maling kan muligvis ikke klæbe ordentligt. 2. Fugt i betonen: påfør et ark plastik (f.eks. affaldspose) på gulvet. Tape ned ad kanterne og lad det tørre i 24 timer. Hvis der kommer vanddråber på indersiden af plast eller hvis beton fremstår våd (mørkere i farven), er fugt fanget i betonen. 3. Løs beton eller betonstøv: hvis betonen er løs, fliser eller har betonstøv tilstede, vil belægningen ikke fungere korrekt, medmindre alt løst materiale og støv er fjernes og beskadede områder repareres. 4. Gulve behandlet med en afretningsmørtel eller på anhydridgulve. 5. Stagnerende vand

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	53 g/l
VOC-færdigblanding:	53 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Undgå kontakt med hud og øjne. Ved hudkontakt, vask det berørte område med sæbe og vand og skyl godt. Førstehjælp: i tilfælde af kontakt med øjne, skyl med koldt vand i 15 minutter. Hvis det indtages, må du ikke inducere opkastning. Drik 1-2 glas vand eller mælk. Kontakt en læge med det samme. Holde utilgængeligt for børn. Må ikke tages internt. Kontakt for yderligere information sikkerhedsdatabladet og sikkerhedsoplysningerne trykt på dåsen.

HOLDBARHED

5 år fra produktionsdatoen i uåbnede dåser, hvis opbevaret i tørre, godt ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu