

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® SEALER



Produktet mindsker støvdannelse

- Én-komponent, nem at påføre
- Gulner ikke, farveløs (blank)
- Berøringstør efter kun 1 time
- Den ideelle grunder til EpoxyShield® ULTRA

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® SEALER

BESKRIVELSE

1K vandbaseret betonforsegler baseret på vinyl acryl binder. Produktet mindsker støvdannelse og gør rengøring lettere.

ANBEFALET BRUG

Når EpoxyShield® Sealer bruges som topmaling, skal der påføres 2 lag. EpoxyShield® Sealer kan også bruges som forsegler/imprægneringsgrunder til EpoxyShield® ULTRA 5200. Påfør forsegleren på bare og rene betongulve.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,02
Glansgrad:	Blank
Tørstofindhold i volumen:	30%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	Ca. 1 time
Genbehandlingstør:	Efter 6 timer
Fuldt hærdet:	Efter 8 – 12 timer

TEORETISK FORBRUG

Maks. 10 m² pr. ltr.

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Påfør produktet på en fuldstændig ren og tør betonoverflade. Påfør ikke på glatte eller meget tætte overflader, eller på beton, som indeholder hærdemidler. Olie, fedt og andet snavs afvaskes med alkalisk rensmiddel.

Nyt beton skal hærde mindst 30 dage. Cementslam, løs og usund beton fjernes ved sandblæsning eller ved ætsning med Rust-Oleum 108 SurfaEtch eller lignende. Reparer alle huller og revner med et EpoxyShield® beton reparationsprodukt. Meget tætte og glatte overflader sandblæses eller ætzes. Under påføring skal overfladen være ren og tør.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur skal være mellem 10° og 35° C, luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet. Sørg for passende ventilation under og efter arbejdet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Produktet er klar til brug. Fortynding er ikke nødvendig.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Produktet er klar til brug. Fortynding er ikke nødvendig.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Straks efter påføring med vand og sæbe.

BEMÆRKNINGER

Gulvet er gangtørt efter 8 – 12 timer.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	77 g/l
VOC-færdigblanding:	77 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu