

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® SEALER



Water based, single pack dust-proofer

- Single pack, easy to apply
- Non yellowing clear finish (gloss)
- Touch dry after just 1 hour
- Ideal primer for EpoxyShield® ULTRA coatings

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® SEALER

DESCRIZIONE

One component, water-based, concrete sealer based on a vinyl acrylic binder. It reduces dust production and simplifies cleaning.

UTILIZZO CONSIGLIATO

When EpoxyShield® Sealer is used as a finish, apply 2 coats. EpoxyShield® Sealer can also be used as a sealer/impregnation primer for EpoxyShield® 5200 ULTRA. Apply the sealer on bare and clean concrete floors.

DATI TECNICI

Densità: 1,02
Livello di lucentezza: Lucido
Residuo secco in volume: 30%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: approximately 1 hour
Asciutto da rivestire: after 6 hours
Completamente indurito: 8-12 hours

CONSUMO TEORICO

Maximum 10 m² per litre.

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Apply the product only on fully clean and dry concrete surfaces. Do not apply on smooth or very dense concrete or concrete which contains curing compound. Remove all oil, grease and other dirt using EpoxyShield® Cleaner/Degreaser 2901. New concrete has to cure for minimal 30 days. All laitance, loose or unsound concrete should preferably be removed by blasting, cutting or etching with RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 Etching Solution. Repair all holes and cracks with EpoxyShield® concrete repair products. Very dense and smooth concrete should first be abrasive blasted (or etching). During application the substrate should be clean and dry.

ISTRUZIONI PER L'USO

Mix the product prior for use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperature of air, substrate and coating material between 10 and 35°C, relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point. Ventilate well during and after application.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Product is ready for use. Thinning is not necessary.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Product is ready for use. Thinning is not necessary.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Direct after application with water and soap.

NOTE

Walkable: after 8 - 12 hours

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 77 g/l
Soluzione premiscelata COV: 77 g/l
Categoria COV: A/i
Limite di COV: 140 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu