

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## EPOXYSHIELD® SEALER



# Water based, single pack dust-proofer

- Single pack, easy to apply
- Non yellowing clear finish (gloss)
- Touch dry after just 1 hour
- Ideal primer for EpoxyShield® ULTRA coatings

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® SEALER

## BESKRIVELSE

One component, water-based, concrete sealer based on a vinyl acrylic binder. It reduces dust production and simplifies cleaning.

## ANBEFALT BRUK

When EpoxyShield® Sealer is used as a finish, apply 2 coats. EpoxyShield® Sealer can also be used as a sealer/impregnation primer for EpoxyShield® 5200 ULTRA. Apply the sealer on bare and clean concrete floors.

## TEKNISKE DATA

Tetthet: 1,02  
Glansgrad: Blank  
Tørrestoffinnhold i volum: 30%

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør: approximately 1 hour  
Overmalbar: after 6 hours  
Herdetid: 8-12 hours

## TEORETISK FORBRUK

Maximum 10 m<sup>2</sup> per litre.

## PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Apply the product only on fully clean and dry concrete surfaces. Do not apply on smooth or very dense concrete or concrete which contains curing compound. Remove all oil, grease and other dirt using EpoxyShield® Cleaner/Degreaser 2901. New concrete has to cure for minimal 30 days. All laitance, loose or unsound concrete should preferably be removed by blasting, cutting or etching with RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 Etching Solution. Repair all holes and cracks with EpoxyShield® concrete repair products. Very dense and smooth concrete should first be abrasive blasted (or etching). During application the substrate should be clean and dry.

## BRUKSANVISNING

Mix the product prior for use.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Temperature of air, substrate and coating material between 10 and 35°C, relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point. Ventilate well during and after application.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Product is ready for use. Thinning is not necessary.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Product is ready for use. Thinning is not necessary.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Direct after application with water and soap.

## MERKNADER

Walkable: after 8 - 12 hours

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 77 g/l  
VOC ferdigblandet: 77 g/l  
VOC kategori: A/i  
VOC grense: 140 g/l  
Merknader angående sikkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 20/03/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)