

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## USZCZELNIACZ EPOXYSHIELD



# Wodny, ekonomiczny środek przeciwpyłowy

- Pojedyncze opakowanie, łatwa aplikacja
- Nieżółknące przezroczyste wykończenie (połysk)
- Suchość dotykowa już po 1 godzinie
- Idealny podkład pod powłoki EpoxyShield® ULTRA

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# USZCZELNIACZ EPOXYSHIELD

## OPIS

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny uszczelniacz do betonu na bazie spoiwa winylowo-akrylowego. Redukuje powstawanie pyłu i ułatwia czyszczenie.

## ZALECANE UŻYCIE

Gdy EpoxyShield® Sealer jest używany jako wykończenie, należy nałożyć 2 warstwy. EpoxyShield® Sealer może być również stosowany jako uszczelniacz/podkład impregnujący dla EpoxyShield® 5200 ULTRA. Uszczelniacz należy nakładać na gładkie i czyste posadzki betonowe.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,02
Stopień połysku:	Połysk
Zawartość substancji stałych objętościowo:	30%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	około 1 godziny
Do przemalowania:	po 6 godzinach
Pełne utwardzenie:	8-12 godzin

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Maksymalnie 10 m<sup>2</sup> na litr.

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Produkt należy nakładać wyłącznie na całkowicie czyste i suche powierzchnie betonowe. Nie stosować na gładkim lub bardzo gęstym betonie lub betonie zawierającym utwardzacz. Usunąć olej, smar i inne zabrudzenia za pomocą EpoxyShield® Cleaner/Degreaser 2901. Nowy beton musi utwardzać się przez co najmniej 30 dni. Wszystkie mleczka cementowe, luźny lub niestabilny beton powinny być usunięte przez piaskowanie, ścięcie lub wytrawianie roztworem wytrawiającym RUST-OLEUM Surf-Etch 108. Napraw wszystkie dziury i pęknięcia za pomocą produktów do naprawy betonu EpoxyShield®. Bardzo gęsty i gładki beton należy najpierw poddać obróbce strumieniowo-ściernej (lub wytrawianiu). Podczas aplikacji podłoże powinno być czyste i suche.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Wymieszać produkt przed użyciem.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza, podłoża i materiału powłokowego między 10 a 35°C, wilgotność względna poniżej 85%. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy. Dobrze wietrzyć podczas i po aplikacji.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest konieczne.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie nie jest konieczne.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Bezpośrednio po aplikacji wodą z mydłem.

## UWAGI

Możliwość chodzenia: po 8-12 godzinach

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	77 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	77 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 09/12/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu