

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



EPOXYSHIELD® 5200 ULTRA



1-komponent vandbaseret hurtigtørrende gulvmaling

- Til let og medium trafik
- Nem at påføre
- Berøringsstør efter kun 2 timer
- Satin mat overflade
- Tåler de fleste typer dæk og kemikalier

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® 5200 ULTRA

BESKRIVELSE

EpoxyShield® 5200 ULTRA er en hurtigtørrende 1K vandbaseret gulvmaling (epoxy modificeret acryl), som klarer let til middel slid (normal gangtrafik / begrænset kørende trafik). Tåler diesel, motorolie, kølevæske, forskellige husholdningskemikalier og de fleste typer dæk.

ANBEFALET BRUG

EpoxyShield® ULTRA 5200 kan påføres betongulve, som er fuldstændig rengjorte, tørre og behandlet med EpoxyShield® Sealer 5220. Påføres ikke glatte overflader samt komplet forsejlet beton eller beton, som indeholder hærdemidler. Sådanne overflader hindrer en ordentlig vedhæftning. EpoxyShield® ULTRA 5200 kan også påføres eksisterende fastsiddende maling.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,16 - 1,21
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	48-52%
Tørstofindhold i volumen:	38% - 42%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1½ time (30° C)
Håndteringsstør:	6 timer (20° C), 8 timer (10° C), 4 timer (30° C)
Genbehandlingstør:	6 timer (20° C), 8 timer (10° C), 4 timer (30° C)
Fuldt hærdet:	1 uge (20° C), 1 uge (10° C), 1 uge (30° C)

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

40 µm

TEORETISK FORBRUG

Ca. 9 m²/ltr ved 40 µm tør

PRAKTISK FORBRUG

Ca. 9 (± 2) m²/ltr. Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Olie, fedt og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel og højtryksrensning. Nyt beton skal hærde mindst 30 dage, inden påføring af maling. Cementslam, løs og dårlig beton fjernes ved sandblæsning eller afsyring med Tenozid 15. Alle huller og revner repareres med en EpoxyShield reparationsmørtel. Porøse og sugende overflader grundes med EpoxyShield® Sealer 5220. Glatte overflader matteres og grundes med EpoxyShield® Sealer 5220 eller påføres et lag Rust-Oleum 3333 vedhæftningsgrunder. Eksisterende fastsiddende maling matslibes for god vedhæftning. Løstsiddende maling fjernes med stålborste eller sandpapir. Under påføringen skal overfladen være ren og tør.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur skal være mellem 10° og 35° C, luftfugtighed under 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Produktet er klar til brug. Fortynding er ikke nødvendigt.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Produktet er klar til brug. Fortynding er ikke nødvendigt. Brug en nylon malerrulle (ca. 12 mm). Ved rullepåføring kan det være nødvendigt at påføre 2 lag for at opnå den anbefalede filmtykkelse.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Straks efter påføring med vand og sæbe.

BEMÆRKNINGER

Ved behov for større slidstyrke kan produktet blandes med Rust-Oleum Ultra Wear 400. En dåse med 750 g passer til 5 ltr maling. Blandingen skal omrøres regelmæssigt for at hindre, at det synker til bunds.

Ved evt. spild af benzin på det malede gulv tilrådes det at lade dette fordampe i stedet for at tørre det op. Malingen "heler" sig selv.

Produktet anbefales ikke til gulve, som jævnligt står under vand.

Det tilrådes at vente 1 uge før man parkerer et køretøj på det nymalede gulv!

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	72 g/l
VOC-færdigblanding:	72 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu