



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FAIR-DECOR

Droogtijdverlengend additief

- Droogtijdverlenging van watergedragen verven

FAIR-DECOR

OMSCHRIJVING

Droogtijdverlengend additief voor watergedragen verven. Ideaal voor het decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten door middel van spons, zeemvel of effectrol techniek. Door langere opentijd voorkomt men overlappingsen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Het decoreren van binnenmuren in diverse kleureffecten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,0
Vaste stof gehalte in gewicht: ± 6 %
Vaste stof gehalte in volume: ± 6 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: Niet van toepassing
Hanteerbaar: Niet van toepassing
Overschilderbaar: Na min. 24 uur (mengsel basisverf / Fair-Decor)
Volledig uitgehard: Niet van toepassing

THEORETISCH VERBRUIK

5 - 15 m²/l, afhankelijk van de mengverhouding met de basisverf.

PRAKTISCH VERBRUIK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Na de normale voorbereidingen, het mengsel Fair-Decor / basisverf met rol of platte kwast aanbrengen op de ondergrond in een kleur en aangepaste humiditeit die contrasteert met dit mengsel.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Fair-Decor mengen met een watergedragen basisverf in de verhouding Fair-Decor / basisverf 1 : 1 tot 1.5 : 1. Het eindproduct dient beschouwd te worden als een "decoratief effect coating" - VOC cat A/I; EU grenswaarde 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

De nog natte laag bewerken met één van de volgende technieken: effectrol, spons, zeemvel, kam, absorberend papier, platiekfolie, etc.

Afhankelijk van de verf waarmee Fair-Decor gemengd wordt en de toegevoegde verhouding kan het aan te raden zijn de mechanische weerstand te verhogen door te overschilderen met Divalo vernis en dit na volledige doordroging van het aangebrachte mengsel.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C.

OPMERKINGEN

Mix Fair-Decor with a waterborne base paint in the proportion Fair-Decor / base paint 1 : 1 to 1,5 : 1. The finished product has to be considered as a "decorative effect coating" - VOC cat. A/I; EU Limit values 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

Treat the wet coat with one of the following techniques: structural roller, sponge, chamois leather, comb, absorbing paper, plastic foil, etc.

Dependent on the paint and the proportion with which Fair-Decor is mixed, it may be advisable to increase the mechanical resistance by applying a final coat of Divalo varnish and this after full cure of the applied mixture.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC limiet: 291 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu