

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**FAIRTEX<sup>®</sup>**

## Matte Farbe für Innenarbeiten

- Völlig Splash-freie Anwendung
- Gleichmäßigen Mattigkeit
- Deckt perfekt porösen und nicht porösen Oberflächen in 2 Schichten ohne Glanz Unterschiede
- Geruchlos

## BESCHREIBUNG

Matte Acrylfarbe für Innenarbeiten und ist anwendbar auf den meisten Untergründen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Innere Dekoration auf den meisten üblichen Untergründen wie Gips, Ziegel und Beton. Auch alte Lackierungen in gutem Zustand und die meisten Tapeten können mit Fairtex überstrichen werden

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,38 - 1,41
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	1-2%
Feststoffgehalt in Gewicht:	48 - 51 %
Feststoffgehalt in Volume:	28 - 32 %
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 2 (≥ 5 µm und < 20 µm bei 200 Hüben)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 min
Griffest:	Unzutreffend
Überstreichbar:	3 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

140 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

45 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Immer arbeiten auf einem trockenen, stabilen Untergrund. Auf porösen Substraten ist in den meisten Fällen keine spezifische Vorbehandlung erforderlich. Leicht kreidende Untergründe oder neuer Putz sollten zuerst mit Pegafix imprägniert werden. Feuchte Substrate oder Nikotinflecken sollten mit Pegamat RL oder Pegaprim Isofix isoliert werden.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei einer Temperatur von mindestens 5°C und einer R.Lf. von max. 80 %

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Falls erforderlich, verdünnen mit 2-5 Vol.% Wasser. Düse: 016-018" / Druck 200 bar.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht empfohlen

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt Fertigmischung:	30 g/l
VOC-Kategorie:	A/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu