

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FAIRTEX[®]

Matte verf voor binnenmuren en plafonds

- Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
- Egaal mat uitzicht zonder aanzetten
- Dekt perfect in 2 lagen allerhande poreuze en niet poreuze ondergronden zonder glansverschillen
- Reukarm
- Hoge witheidsgraad

OMSCHRIJVING

Matte acrylverf voor binnenmuren en plafonds. Kan op de meest voorkomende ondergronden aangebracht worden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Binnen decoratie op de meest voorkomende ondergronden zoals plakwerk, baksteen en beton. Ook oude verflagen in goede staat en de meeste behangtypes kunnen direct met Fairtex overschilderd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|---|
| Dichtheid (g/cm ³): | 1,38 - 1,41 |
| Glansgraad: | Mat |
| Glansgraad bij 85°: | 1 – 2% |
| Vaste stof gehalte in gewicht: | 48 - 51 % |
| Vaste stof gehalte in volume: | 28 - 32 % |
| Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300): | Klasse 2 (≥ 5 µm en < 20 µm bij 200 slagen) |

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

| | |
|---------------------|----------------|
| Kleefvrij: | 30 minuten |
| Hanteerbaar: | Not applicable |
| Overschilderbaar: | 3 uur |
| Volledig uitgehard: | ±1 week |

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

140 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

45 µm

THEORETISCH VERBRUIK

6 - 8 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergronden materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Steeds werken op een droge en draagkrachtige ondergrond. Op poreuze ondergronden is in de meeste gevallen geen specifieke voorbehandeling vereist. Licht poederende ondergronden of nieuw plakwerk eerst impregneren met Pegafix. Of, indien een snelle droging vereist wordt, met Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus. Vochtige plekken of nicotinespots isoleren met Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus, of B-I-N.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C en een R.V. van max. 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Indien nodig verdunnen met 2 - 5% water. Nozzle: 016 - 018 / Druk: 200 bar

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC readymix: | 30 g/l |
| VOC categorie: | A/a |
| VOC limiet: | 30 g/l |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu