

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FASSICLOR® PEINTURE POUR PISCINES

Peinture décorative pour piscines ou bassins en béton

- Décoration et rénovation des piscines
- Résistant aux alcalis et à l'acide
- Excellent étalement – facile à appliquer
- Fini brillant satiné résistant aux UV
- Peinture monocomposant

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FASSICLOR® PEINTURE POUR PISCINES

DESCRIPTION

Revêtement décorative monocomposant pour décoration et protection des piscines ou bassins en béton.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Revêtement décoratif de piscines ou fontaines en béton.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,25
Niveau de brillance:	Satin
Extrait sec en poids:	53%
Extrait sec en volume:	31%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1.5 h
Manipulable:	3 h
Recouvrable:	24 h
Dur à cœur:	12 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

165 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

2 couches de ± 6 m²/l par couche.

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Appliquer sans primaire sur une ancienne couche de peinture à base de caoutchouc chloré (après nettoyage) ou sur un support béton durci et sec (taux d'humidité maximal 5%).

Attention: le support béton doit être étanche car le Fassiclor n'est pas un produit d'étanchéité !

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Homogénéiser le produit en le mélangeant soigneusement avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application dans un milieu sec et bien ventilé.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Dilution éventuelle avec Thinner 22.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer la première couche de préférence à la brosse, diluée éventuellement avec du Thinner 22.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Dilution à ± 10 – 20% de Thinner 22. Gicleur: 018 / Pression: 200 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Dilution éventuelle avec Thinner 22.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Thinner 22

REMARQUES

Lors de l'application sur piscines, surtout lors de la pulvérisation à l'airless, il est recommandé d'utiliser un masque à cause de la ventilation limitée. Pour des piscines et autres applications en immersion, le remplissage ne pourra qu'avoir lieu après un séchage du Fassiclor de 14 jours minimum. Un contact prématuré avec l'eau pourra entraîner une décoloration, un farinage et un cloquage prématurés. Anciennes peintures : n'appliquer Fassiclor que sur des anciennes peintures de même nature, parfaitement saine et compatible. En cas de doute, faire un test préalable. Les bassins doivent être construits en conformité avec les normes et règles relatives à ce type d'ouvrage. L'équilibre chimique de l'eau doit être respecté et régulièrement contrôlé (pH, dureté de l'eau, alcalinité). Tout traitement spécifique de l'eau (ex. hydrolyse au sel, ozone, etc...) doit être vérifié pour éviter tout impact sur le revêtement. Consulter un spécialiste en piscine avant toute application d'un système de peinture.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	580 g/l
COV prêt à l'emploi:	640 g/l
Catégorie COV:	Exempt
Limite COV:	Exempt
Grenelle émission:	Extérieur
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

5 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu