

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FASSICLOR® ZWEMBADVERF

Decoratieve verf voor zwembaden of fonteinen

- Decoratie en bescherming van zwembaden
- Base- en zuurbestendig
- Uitstekende vloei en eenvoudig te verwerken
- UV-bestendige zijdeglansafwerking
- 1-Component verf

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FASSICLOR® ZWEMBADVERF

OMSCHRIJVING

Decoratieve 1-component kleurvastende verf voor renovatie en decoratie van betonnen zwembaden en fonteinen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Decoratieve bekleding van zwembaden of fonteinen van beton.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,25
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	53%
Vaste stof gehalte in volume:	31%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1,5 uur
Hanteerbaar:	3 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	12 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

165 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

50 µm

THEORETISCH VERBRUIK

2 lagen van circa 6 m²/l per laag.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Aanbrengen zonder primeronderlaag op een oude chloorrubberverf (na reiniging) of op een uitgeharde en droge betonondergrond (maximum vochtgehalte 5%). Let wel: vermits Fassiclor geen waterdichtingsproduct is moet de betonondergrond waterdicht zijn!

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Indien nodig verdunnen met Thinner 22.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

De eerste laag bij voorkeur met de kwast aanbrengen, eventueel wat verdund met Thinner 22.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Verdunnen met ca. 10 - 20% Thinner 22. Nozzle: 018 / Druk: 200 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Indien nodig verdunnen met Thinner 22.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 22

OPMERKINGEN

Bij gebruik in zwembaden, vooral tijdens het airless verspuiten, is het aan te raden een masker te dragen wegens de beperkte ventilatie. Zwembaden en andere onderwatertoepassingen mogen na behandeling met Fassiclor pas gevuld worden na minimaal 14 dagen uitharden. Te vroeg contact met water kan vroegtijdig verkleuring, verkrijting en blaasvorming veroorzaken. Oude coatings alleen behandelen indien deze in goed conditie en compatibel zijn. In geval van twijfel dient eerst een test uitgevoerd te worden. Het bouwkundig ontwerp van het zwembad dient in overeenstemming te zijn met de desbetreffende bouwkundige vereisten. De chemische balans van het zwembadwater dient in balans te zijn (pH, water hardheid, alkaliteit, enz.). Speciale waterbehandelingsmethode (zout, ozon, enz.) dienen vooraf gecontroleerd te worden op mogelijke aantasting van het coatingsysteem. Een specialist in zwembadwaterbehandeling dient vooraf geraadpleegd te worden voor nadere informatie voordat het coatingsysteem wordt aangebracht.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	580 g/l
VOC readymix:	640 g/l
VOC categorie:	Exempt
VOC limiet:	Exempt
Grenelle:	exterior
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu