Quality Paints since 1845
MATHYS®

FASSICOAT®

Lack-auf-Lack-System

- Feuchtigkeitsregulierend
- Dient gleichzeitig als Grund-, Zwischen- und Endschicht
- Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit

FASSICOAT®

BESCHREIBUNG
Seidenglanz Lack-auf-Lack-System auf Basis von Alkydharzen für Holz.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Anstrich für Holzeinbauten.

EMPFOHLENES SYSTEM
Dient gleichzeitig als Grund-, Zwischen- und Endschicht - feuchtigkeitsregulierend - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,33 - 1,38
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	69 - 73 %
Feststoffgehalt in Volume:	51 - 56 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	3 - 4 St.
Griffest:	5 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
55 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
10 - 15 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit desUntergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Fassicoat dient als Grund-, Zwischen- und Endschicht. Man braucht also keine spezielleGrundierung einzusetzen.Bei der Anwendung auf neuem und rohem Holz, die erste Schicht mit ± 3 Vol.% Lackbenzinverdünnen.Wenn man spachteln muss, vorzugsweise Plastopan Super oder Pegaflex einsetzen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.Temperatur mindestens 10°C und höchstens 80 % R.Lf..

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Vorzugsweise unverdünnt mit flachem Pinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Vorzugsweise unverdünnt mit flachem Pinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN
Düse: 015" / Druck: 180 Bars.

VERDUNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ
Möglich falls verdünnt mit max. 3 % Lackbenzin.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Lackbenzin oder Thinner 22.

BEMERKUNGEN
Darf auf noch leicht feuchtes Holz aufgetragen werden (< 20 %).

SICHERHEITSDATEN

VOC-Kategorie:	A/d
VOC-Grenzwert:	300 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen,gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 06/02/2023

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu