

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSILUX[®] AQUA XPE MATT

Wasserverdünnbare, lufttrocknender matte deckanstrich



- Kann innen aufgetragen werden
- Schnelltrocknend
- Geruchsarm
- Niedrigen VOC Gehalt
- Einfach aufzutragen

FASSILUX® AQUA XPE MATT

BESCHREIBUNG

Wasserverdünnbare Matter Lack auf Basis von Polyurethan/Alkydharzen für Innenarbeiten.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Fassilux Aqua Matt kann eingesetzt werden als kratz widerstandsfähige Deckanstrich auf gut vorbehandelten Holzoberflächen und beschichteten Mineraloberflächen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,4
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	7%
Feststoffgehalt in Gewicht:	60%
Feststoffgehalt in Volume:	43%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	3 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

80 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

34 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

12 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung .

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Neuanstriche Die Untergrund soll trocken, sauber und Öl- und Fettfrei sein. Die Untergrund soll mit Fassiprim Aqua XPE versehen sein.
- Altanstriche Sauber machen, entfetten und schleifen. Lockere, abblätterende oder gerissene Anstrichschichten sollen entfernt werden. Nackte Stellen sollen wie bei Neuanstriche behandelt werden

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Luft-, Untergrund- und Beschichtungstemperatur zwischen 10°C und 30°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Bis zu max. 5 Vol.% Wasser.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Bis zu max. 5 Vol.% Wasser.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

- Düse: 0,011 - 0,013 " / Druck: 120 Bar.
- Verdünnung 3 Vol.% Wasser.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

- Düse 1,5 - 2 mm / Druck: 2 - 3 Bar.
- Verdünnung 10 - 15 Vol.% Wasser.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Warmes Wasser

BEMERKUNGEN

Wenn konventionell gespritzt könnte der Glanzgrad etwas niedriger sein

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l max
VOC-Kategorie:	A/d
VOC-Grenzwert:	130 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu