



FASSILUX[®] SATIN PU

Solventgedragen zijdeglanslak

- Extra kras- en slijtvast
- Op basis van alkydurethaanharsen
- Hoog rendement
- Goede kantdekking
- Egale glans

FASSILUX® SATIN PU

OMSCHRIJVING

De Fassilux Satin PU is een extra kras- en slijtvaste zijdeglanzende lak voor binnen- en buitentoepassingen op basis van alkydurethaanharsen. De lak biedt een uitstekende dekkraft. Toepasbaar op hout en metaal en alle goed voorbereide en niet-alkalische ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Afwerkingslak voor binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,34 - 1,37
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	+/- 20%
Vaste stof gehalte in gewicht:	75 - 77 %
Vaste stof gehalte in volume:	59 - 62 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	4 uur
Hanteerbaar:	4 - 5 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	± 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

65 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 15 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Als grondlaag op hout gebruikt men Fassiprim, op metaal Rust-Oleum 569/580. Af te werken met 1 laag Fassilux Satin PU. Voor uiterst verzorgd schilderwerk breng 1 grondlaag aan en dan 2 lagen Fassilux Satin PU. Telkens fijnschuren tussen iedere laag. Blokkeer houtknoesten en vervuiling van houtsappen met Zinsser primer B-I-N. Blokkeer tannine of andere typische bloedende stoffen van sequoia's enz. en/of blokkeer graffiti met Zinsser primer Cover-Stain.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen bij dreigende regen. Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 10°C en 35°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen. Voor een optimaal resultaat gebruik een microvezel viltroller 5mm.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

- Nozzle: 013 - 015 / Druk: 180 bar.
- Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	300 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu