

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FAST BALCONY SYSTEM GRIT COAT

Ekstrem hurtigt torrende 2K PU-belaegning

- Unik fugt-aktiveret teknologi
- Formel med lav lugt
- Kan begåes efter 60-90 min
- Forstærket vandtæt membran opnåes efter 1-3 lag
- Let at anvende

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FAST BALCONY SYSTEM GRIT COAT

BESKRIVELSE

Fast Balcony System Gritcoat er en to-komponents fugt-aktiveret polyurethan belægning med meget svag lugt, som tilbyder en langvarig vandtæt membran til beskyttelse af altaner, gang-arealer og lign.

ANBEFALET BRUG

Fast Balcony-systemet er et slidstærk harpiks-baseret hurtighærdende overfladebehandling (60-90 minutter pr. lag), designet til at give vandtæt og skridsikker beskyttelse til brug ved private og offentlige balkoner, gangbroer og lign. i sammenhæng med Fast Balcony System Topcoat.

ANBEFALET SYSTEM

- Fast Balcony System Grit Coat
- Fleece
- Grit Coat Skridsikring
- Fast Balcony System Topcoat

TEKNISK DATA

Tæthed:	1.4
Glansgrad ved 60°:	Lav glans
Tørstofindhold i volumen:	85%
Blandingsforhold:	Rør basen til jævn konsistens, og tilføj derefter en komplet aktivatorenhed. Bland grundigt til ensartet blanding.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	90 min.
Genbehandlingstør:	min. 90 min., maks. 3 dage
Brugstid:	30 minutter ved 20°C

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

700 mikron

TEORETISK FORBRUG

5-6 m² / blandet produkt

PRAKTISK FORBRUG

4-7 m²/L. Dækkevnen kan varriere afhængig af overfladens porøsitet, tilstand, spild og andet. Derfor anbefales det altid at udføre en test på et mindre areal først.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, ubeskadiget, tør og fri for olie, fedt, snavs og anden overfladeforurening. Kontroller at grunderen (hvis benyttet) er hærdet tilstrækkeligt før påføring af Fast Balcony – Grit Coat.

BRUGSANVISNING

Brug af Dacfill Fleece anbefales til alle projekter for øget styrke. Rul Dacfill Fleece på det tørre og rene underlag. Påfør et lag Fast Balcony Grit Coat med den anbefalede lagtykkelse. Fleece-overlap skal være mindst 5 cm. Brug en metalalervals der er egnet til glasfiber efter første påføring for at udjævne fleecen på overfladen. Fleecen opløses i malingen og forstærker belægningen. Tilsæt skridsikrings-aggregatet straks i den våde maling.

ANVENDELSESBETINGELSER

Anvend ikke hvis regn forventes under påføringen

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Må ikke fortyndes

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Brug af Dacfill Fleece anbefales til alle projekter for øget styrke. Rul Dacfill Fleece på det tørre og rene underlag. Påfør et lag Fast Balcony Grit Coat med den anbefalede lagtykkelse. Fleece-overlap skal være mindst 5 cm. Brug en metalalervals der er egnet til glasfiber efter første påføring for at udjævne fleecen på overfladen. Fleecen opløses i malingen og forstærker belægningen. Tilsæt skridsikrings-aggregatet straks i den våde maling.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Benyt Rust-Oleum fortynder THINNER 150

BEMÆRKNINGER

Behandlingen skal udføres indenfor nævnte tidsskala ellers vil yderlig forberedelse være nødvendigt. Beskyt overfladen mod stoleben, tunge stående genstande og lign. med passende måtter. Må ikke benyttes i områder med ekstrem tung trafik.

- Anvend ikke på utilstrækkeligt forberedte eller stærkt beskadiget overflader.
- Dette produkt bør kun anvendes af Rust-Oleum godkendte entreprenører (yderligere detaljer på anmodning).
- Overfladerne skal være tørre ved hver påføring, ellers kan der opstå fejl under hærdning.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	Max appr. 175 g/litre.
VOC-kategori:	Cat A/i,
VOC-grænse:	EU limit 500 g/l

HOLDBARHED

12 måneder fra produktionsdatoen i uåbnede dåser. Hvis det opbevares i tørt, godt ventileret område, ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 ° C og 35 ° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu