

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Sealercoat based on a polyaspartic resin system



- Low odour formula
- Walkable after 60-90 mins
- 1-2 coat fully reinforced waterproofing membrane
- Easy to apply and detail
- Low textured, slip resistant finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

DESCRIZIONE

A low solvent odour, flexible top coat for use within the Rust-Oleum Fast Balcony System to encapsulate anti-slip aggregates and provide a durable, full gloss finish.

UTILIZZO CONSIGLIATO

The topcoat of the Fast Balcony System system is specifically intended for use on medium to high wear areas on communal balconies and walkways

SISTEMA CONSIGLIATO

Fast Balcony System Grit Coat in combination with Dacfill Fleece
Aluminum Oxide Grits
Fast Balcony System Top Coat

DATI TECNICI

Densità: 1,1
Livello di lucentezza a 60°: Gloss
Livello di lucentezza a 85°: Gloss
Residuo secco in volume: 85%
Rapporto di miscelazione: Stir base to even consistency then add one complete unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring base material is worked away from sides and bottom of container.

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 1 hour
Asciutto da maneggiare: 1,5 hour
Asciutto da rivestire: min 1,5 hr, max 3 days
Durata del contenitore: 15 minutes at 20°C

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

170 microns

CONSUMO TEORICO

4-5m²/liter achieves 170-210 microns dry

CONSUMO PRATICO

Typically 4-6m²/liter. Coverage rate may vary depending on size, type and spreading rate of aluminium oxide grits.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Apply the aggregate in the wet paint film

ISTRUZIONI PER L'USO

Temperatures above 25°C and very high humidity will reduce pot life. Application at very low temperatures will significantly retard cure. Do not apply when rain is imminent.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not thin

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply one coat by roller to give an even spread, ensuring good cover on entire surface. Apply mixed material as soon as possible to maintain workability. Do not thin.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Thinner 150

NOTE

Do not apply to inadequately prepared or unsound surfaces. This product should only be applied by Rust-Oleum approved contractors (further details on request). Substrates must be dry during application otherwise curing defects will occur.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: <200 g/l
Categoria COV: cat A/j
Limite di COV: 500 g/l

SCADENZA

12 months from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5°C and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu