

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

3388FBS / DPU METALLGRUNDIERUNG

Geruchsarme, 2K- Epoxidgrundierung

Nahezu geruchlos

Für handentrosteten Stahl

Enthält korrosionshemmende und anorganische Pigmente



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3388FBS / DPU METALLGRUNDIERUNG

BESCHREIBUNG

Epoxid- / Polyamid-Bindemittel mit korrosionshemmenden und anorganischen Pigmenten, verdünnt mit alkoholischen Lösungsmitteln

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Geruchsarme, leistungsstarke Zweikomponenten-Epoxidgrundierung für manuell gereinigten Stahl. Besonders interessant in Sicherheitsbereichen, in denen eine Strahlreinigung nicht zulässig ist.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1.77
Glanzgrad: Matt
Feststoffgehalt in Volume: Appr. 68%
Mischverhältnis: 2,75: 1,25 nach Volumen Basis: Aktivator

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 8-16 Stunden
Griffest: 24 Stunden
Überstreichbar: Min. 24 Stunden - Max. 24 Tage
Topfzeit: 45 Minuten bei 20°C

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

145 micron

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

100 Mikron

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7m² pro Liter

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

5-6m² pro Liter

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl und alle anderen Oberflächenverunreinigungen durch alkalische oder Hochdruck-(Dampf-) Reinigung in Kombination mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernen. Für optimale Ergebnisse Rost, Flugrost, Walzzunder und angegriffene Beschichtungen durch Strahlen nach Sa 2½ (ISO 8501-1 : 1988), Strahlprofil max. 50 µm entfernen. Altbeschichtungen in gutem Zustand anschleifen, um die Oberfläche leicht aufzurauen. Die Oberfläche muss beim Auftragen sauber und trocken sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Pinzel- oder Airlessverarbeitung für Stahlbauarbeiten. Bei großen Flächen wie Lagertanks vorzugsweise im Airlessverfahren arbeiten.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Unter 8 ° C verlängern sich die Aushärtezeiten erheblich. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung eingeschränkt werden. Das Produkt verträgt nur Feuchtigkeit an der Oberfläche - kein fließendes oder stehendes Wasser.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Thinner 150

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 320 g/l
VOC-Kategorie: cat. A/j
VOC-Grenzwert: 500 g/l

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 22/11/2023

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu