

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL

3388 FBS/DPU PRIMAIRE POUR METAL

Primaire à faible odeur, bicomposant

Très faible odeur

Pour acier nettoyé manuellement

Contient des pigments anticorrosion et des pigments inorganiques



LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3388 FBS/DPU PRIMAIRE POUR METAL

DESCRIPTION

Liant époxy / polyamide avec pigments anticorrosion et inorganiques et dilué avec des solvants alcoolisés.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Apprêt époxy à deux composants à faible odeur et haute performance pour l'acier nettoyé manuellement. Particulièrement utile dans les zones de «sécurité» où le «nettoyage par projection» n'est pas autorisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1.77
Niveau de brillance: Mat
Extrait sec en volume: Appr.. 68%
Ratio de mélange: 2,75:1,25 par volume Base:Durcisseur

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 8-16 heures
Manipulable: 24 heures
Recouvrable: min. 24 heures - max. 24 jours
Pot-life (vie du mélange): 45 minutes à 20°C

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

145 micron

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

100 micron

CONSOMMATION THÉORIQUE

7m² par litre

CONSOMMATION PRATIQUE

5-6m² par litre

PRÉPARATION DE SURFACE

Éliminez la graisse, l'huile et toutes les autres contaminations de surface par un nettoyage alcalin ou haute pression (vapeur) en combinaison avec des détergents appropriés. Pour des résultats optimaux, éliminer la rouille, le tartre et les revêtements détériorés par décapage abrasif à Sa 2½ (ISO 8501-1: 1988), profil de sablage max. 50 µm. Poncer les revêtements précédents qui sont en bon état pour rendre légèrement la surface rugueuse. La surface doit être propre et sèche pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Application à la brosse ou pistolet airless pour les travaux de charpente métallique. L'application avec pistolet airless est préférable pour les grandes surfaces telles que les réservoirs de stockage.

CONDITIONS D'APPLICATION

En dessous de 8 ° C, les temps de durcissement seront considérablement prolongés. À très basse température, le durcissement peut être interrompu. Le produit ne tolérera qu'une humidité de surface - pas de l'eau courante.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Ne pas diluer

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Thinner 150

DONNÉES DE SECURITE

Teneur en COV: 320 g/l
Catégorie COV: cat. A/j
Limite COV: 500 g/l

DURÉE DE VIE

2 ans à pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 25°C.

Date d'émission: 22/11/2023

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu