

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 3388 FBS METAL PRIMER

# Low odour, high performance 2 pack epoxy primer

Very low odour

For manually cleaned steel

Contains anti-corrosive and inorganic pigments



LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 3388 FBS METAL PRIMER

## DESCRIPTION

Epoxy/Polyamide binder with anti-corrosive and inorganic pigments and thinned with alcohol solvents.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

A low odour, high performance two pack epoxy primer for manually cleaned steel. Particular of interest in 'safety' areas where 'blast cleaning' is not allowed.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm<sup>3</sup>): 1.77  
Niveau de brillance: Mat  
Extrait sec en volume: Appr.. 68%  
Ratio de mélange: 2.75:1.25 by volume Base:Activator

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 8-16 hours  
Manipulable: 24 hours  
Recouvrable: min. 24 hours - max 24 days  
Pot-life (vie du mélange): 45 minutes at 20°C

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

145 micron

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

100 micron

## CONSOMMATION THÉORIQUE

7 m<sup>2</sup> per litre

## CONSOMMATION PRATIQUE

5-6 m<sup>2</sup> per litre

## PRÉPARATION DE SURFACE

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. For optimum results remove rust, rust scale, mill scale and deteriorated coatings by abrasive blasting to Sa 2½ (ISO 8501-1 : 1988), blast profile max. 50 µm. Sand previous coatings which are in good condition to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Brushing or spraying for structural steel work. Airless spray is preferred for large areas such as storage tanks.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Below 8°C cure times will be significantly extended. At very low temperatures, cure may be curtailed. Product will only tolerate a dampness of surface - not running water.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Do not thin

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Thinner 150

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 320 g/l  
Catégorie COV: cat. A/j  
Limite COV: 500 g/l

## DURÉE DE VIE

2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 10°C and 35°C.

Date d'émission: 22/11/2023

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)