

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

3388 FBS/DPU METAAL PRIMER

Geurarme 2K high performance epoxyprimer

Nagenoeg geurloos

Voor handmatig gereinigd staal

Bevat anti-roest en anorganische pigmenten



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3388 FBS/DPU METAAL PRIMER

OMSCHRIJVING

Epoxy / polyamide bindmiddel met corrosiewerende en anorganische pigmenten en verdund met alcoholoplosmiddelen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Een geurarme, hoogwaardige tweecomponenten epoxy primer voor handmatig gereinigd staal. Vooral interessant in 'veiligheids'-gebieden waar stralen 'niet is toegestaan'.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1.77
Glansgraad: Mat
Vaste stof gehalte in volume: Appr. 68%
Mengverhouding: 2.75:1.25 van volume Base:Verharder

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 8-16 uur
Hanteerbaar: 24 uur
Overschilderbaar: min. 24 uur - max. 24 dagen
Pot Life: 45 minuten aan 20°C

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

145 micron

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

100 micron

THEORETISCH VERBRUIK

7m² per liter

PRAKTISCH VERBRUIK

5-6 m² per liter

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Verwijder vet, olie en alle andere oppervlakteverontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk (stoom) reiniging in combinatie met daarvoor geschikte reinigingsmiddelen. Voor optimale resultaten verwijdert u roest, roestaanslag, walshuid en aangetaste coatings door middel van gritstralen tot Sa 2½ (ISO 8501-1:1988), straalprofiel max. 50 µm. Schuur eerdere coatings die in goede staat zijn om het oppervlak iets op te ruwen. De ondergrond moet tijdens het aanbrengen schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Borstelen of spuiten voor constructiestaalwerk. Airless spray heeft de voorkeur voor grote oppervlakken zoals opslagtanks.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

De uithardingstijden onder 8 ° C worden aanzienlijk verlengd. Bij zeer lage temperatuur kan de uitharding worden beperkt. Het product verdraagt alleen een vochtigheid van het oppervlak - geen stromend water.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 150

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 320 g/l
VOC categorie: cat. A/j
VOC limiet: 500 g/l

HOUDBAARHEID

2 jaar in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu