

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Okamžitá oprava trhlin a netesností



- S obsahom skleneného vlákna
- Okamžitá oprava trhlin a netesností až do 2 mm
- Rýchlejšie a lacnejšie ako servisná oprava
- Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy
- Aplikácia za všetkých poveternostných podmienok

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

DESCRIPTION

Vodotesná elastická farba s obsahom skleného vlákna na prekrytie trhlín a netesností.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Vodotesné povrchové úpravy striech, nepochôdných terás, žľabov a odkvapov, striech, komínov, potrubí a pod. Výrobok je možné pretierať produktami Dacfill, Coating PRT alebo Dacfill HZ.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,01
Úroveň lesku:	Satin
Obsah pevných látok v hmotnosti:	52%
Obsah pevných látok v objeme:	43%

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Na dotyk suché:	4 h
Suchý na opätovné natieranie:	po 3-14 dňoch rovnakým produktom, po 6 týždňoch farbou.
Úplne vytvrdnuté:	3 weeks

ODPORÚČANÁ HRÚBK A MOKRÉHO FILMU

1000 µm

ODPORÚČANÁ HRÚBK A SUCHÉHO FILMU

430 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

1 m²/L 430 µm

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť, drsnosť podkladu a straty materiálu behom aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte starostlivo prach, mastnotu a nečistoty ako mach, blato a suché listy. Miesta, ktoré majú byť opravované, očistite kefou a hubkou. Po očistení je možné Fillcoat aplikovať priamo na asfaltové podklady, tvrdé PVC, polyester, zinok, hliník, sklo, dlaždice a iné. Fillcoat je možné aplikovať za každého počasia, aj pod vodou s výnimkou poréznych podkladov. Porézne materiály (betón, kameň, drevo) je potrebné najprv vysušiť a najskôr ošetriť vrstvou produktu Primer 44HS. V prípade opakovane opravovaných plôch alebo prasklín aplikujte naprieč.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre zaistenie homogenity pred použitím premiešajte.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Can be applied during all weather conditions, except for snow.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Neriediť.

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Thinner 22 a pod.

POZNÁMKY

Nikdy nepoužívajte Fillcoat na izoláciu z polystyrénu alebo na nový betón (betón by mal byť najmenej 2 roky starý). Nepoužívajte ako základný náter pod Dac Hydro Alu.

SAFETY DATA

Úroveň VOC:	485 g/l
VOC readymix:	485 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	500 g/l
Grenelle:	Exterior
Poznámky k bezpečnosti:	Vid' karta bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na plechovke.

SKLADOVATELNOSŤ

5 rokov od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých a dobre vetrateľných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle, pri teplote medzi 5°C a 35°C.

last_updated: 20/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu