

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FIXONAL

Farbloses Fixiermittel

- Fixiert und verstärkt
- Alkalibeständig
- Schnelltrocknend
- Biegsam

WWW.MATHYSPAINTS.EU

FIXONAL

BESCHREIBUNG

Fixierlack auf Basis von Acrylpolymeren zum Verfestigen von allen porösen oder abkreibenden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Fixieren von kreibenden Untergründen. Verstärkt die Haftung der neuen Schicht auf der alten Farbe und fördert die Elastizität des Untergrundes.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	0,81 - 0,83
Glanzgrad bei 60°:	> 90 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	19%
Feststoffgehalt in Volume:	15%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	± 45 Minute
Griffest:	± 1 St.
Überstreichbar:	Überschichten nach 2 St. - 4 St., aber innerhalb von 24 Stunden.
Durchgehärtet:	± 1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

15 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

± 10 - 15 m²/l pro Schicht, je nach Porosität des Untergrundes

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber und haftend sein. Kreidende Untergründe mit einer harten Bürste reinigen und entstauben. Glänzende Schichten mattschleifen. Nötigenfalls entfetten. Nach Trocknung die Endschicht möglichst schnell auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 5°C und 35°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Vorzugsweise unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Vorzugsweise unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nicht empfohlen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht empfohlen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Lackbenzin.

BEMERKUNGEN

Fixonal verbessert nicht die Haftung von alten Farbschichten auf ihrem Untergrund. Wenn die Schicht glänzend ist, sollte es mit Lackbenzin gereinigt werden oder mit feinem Schleifpapier angeschliffen werden

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	700 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/h
VOC-Grenzwert:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu