

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



FK111 REINIGER/ONTVETTER



Alkalisch reinigingsmiddel in gelvorm voor gevels

- Hoog-viskeus reinigingsmiddel is ideaal voor wanden, loopt niet van het oppervlak af
- Verwijdt vet, olie, eiwitten, vuil en andere verontreinigingen
- Gebruiksklaar, kan worden verdund voor lichte vervuiling
- Neutraliseert zuren en zure zouten
- Niet-ontvlambaar, vrijwel geurloos

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FK111 REINIGER/ONTVETTER

OMSCHRIJVING

Geconcentreerd, alkalisch, niet ontvlambaar, bijna reukloos reinigingsmiddel en ontvetter in gelvorm voor verticale oppervlakken als muren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

FK111 Reinigingsmiddel wordt gebruikt om vetten, proteïnen, vuil en vele andere oppervlakte verontreinigingen te verwijderen; het neutraliseert zuren en zure zouten. FK111 wordt met een nylon borstel of bezem aangebracht.

THEORETISCH VERBRUIK

6 - 8 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk wegschrappen. FK111 Reinigingsmiddel geconcentreerd of verdund op het oppervlak aanbrengen en met een nylonborstel inborstelen. Afhankelijk van de temperatuur 10 tot 15 minuten laten inwerken en vervolgens het oppervlak rijkelijk met schoon water zorgvuldig afspoelen. FK111 wordt gewoonlijk onverdund gebruikt. Op licht verontreinigde oppervlakken kan het echter ook verdund, tot 1:2 delen met schoon water, toegepast worden. Kan ook gebruikt worden als een additief voor hogedruk-(stoom)reiniging, in concentraties van 5% tot 25% voor sterk verontreinigde oppervlakken gevolgd door hogedruk-(stoom)reiniging of rijkelijk spoelen met schoon water. Na het reinigen het achtergebleven water verwijderen en het oppervlak laten drogen, daar achterblijvend vocht of vocht ingesloten in poriën voortijdige gebreken aan een coating kan veroorzaken. Vóór het afspoelen met water niet laten indrogen! Grote oppervlakken of slechte ventilatie kunnen langere droogtijden noodzakelijk maken alvorens een coatingsysteem kan worden aangebracht.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 0 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

PH

11

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu