

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Behandlings-system baseret på polyaspartisk harpiks

- Formel med lav lugt
- Kan begåes efter 60-90 min
- 2-3 lags forstærket vandtæt membran
- Let at anvende
- Let struktureret, skridsikker finish

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

BESKRIVELSE

En overfladebehandling med meget lav opløsningsmiddel lugt. Fleksibel topcoat til brug i Rust-Oleum Fast Balcony systemet. Kan benyttes i forbindelse med antislip-aggregater og giver en langtidsholdbar, høj glans finish.

ANBEFALET BRUG

En fleksibel topcoat med svag lugt til brug i Rust-Oleum Fast Balcony systemet til indkapsling af skridsikrings-aggregater og giver en holdbar, glans finish.

ANBEFALET SYSTEM

- Fast Balcony System Grit Coat
- Fleece
- Grit Coat Skridsikring
- Fast Balcony System Topcoat

TEKNISK DATA

Tæthed:	1.1
Glansgrad:	Blank
Glansgrad ved 60°:	Høj
Glansgrad ved 85°:	Høj glans
Tørstofindhold i volumet:	85%
Blandingsforhold:	Stir base to even consistency then add one complete unit of activator. Mix well to uniform blend, ensuring base material is worked away from sides and bottom of container.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	1,5 time
Genbehandlingstør:	min 1,5 hr, max 3 days
Brugstid:	15 minutter ved 20°C

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

170 mikron

TEORETISK FORBRUG

4-5m² / liter opnår en tørfilm på ca. 170-210 mikron

PRAKTISK FORBRUG

Typisk 4-6 m²/L. Dækkevnen kan variere afhængig af overfladens porøsitet, tilstand og spild. Derfor anbefales det altid at udføre en test på et mindre areal først.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Apply the aggregate in the wet paint film.

BRUGSANVISNING

ANVENDELSBETINGELSER

Temperaturer >25 ° C og meget høj luftfugtighed vil reducere potlife. Påføring ved meget lave temperaturer, forsinket hærdening markant.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Må ikke fortyndes

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør et lag med en rulle for at give en jævn spredning hvilket sikrer god dækning på hele

overfladen. Benyt det blandede materiale så hurtigt som muligt efter blanding. Må ikke fortyndes.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Benyt Rust-Oleum fortynder THINNER 150

BEMÆRKNINGER

- Anvend ikke på utilstrækkeligt forberedte eller stærkt beskadiget overflader
- Dette produkt bør kun anvendes af Rust-Oleum godkendte entreprenører (yderligere detaljer på anmodning).
- Overfladerne skal være tørre ved hver påføring, ellers kan der opstå fejl under hærdening.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	<200 g/l
VOC-kategori:	cat A/j
VOC-grænse:	500 g/l

Bemærkninger om sikkerhed:

HOLDBARHED

12 måneder i uåbnede enheder ved moderate temperaturer.

Udstedelsesdato: 03/11/2023

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu