

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

Toplaag op basis van een polyaspartic harssysteem

- Nagenoeg geurloze formule
- Sneldrogende lagen (na 60-90 minuten begaanbaar)
- 1 of 2-lagen volledig versterkt waterdichtingsmembraan
- Gemakkelijk aan te brengen en te detailleren
- Anti-slip afwerking

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9740 FAST BALCONY SYSTEM TOPCOAT

OMSCHRIJVING

Een geurarme, flexibele toplaag voor gebruik in het Rust-Oleum Fast Balcony-systeem om antislip-aggregaten in te kapselen en voor een duurzame, volledig glanzende afwerking te zorgen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

De Fast Balcony System afwerkingslaag is specifiek bedoeld voor gebruik op zones van openbare balkons en galerijen met blootstelling aan middelmatige tot hoge slijt.

AANBEVOLEN SYSTEEM

De Fast Balcony System wapeningslaag in combinatie met Dacfill-vlies
Aluminiumoxide anti-slipkorrels
Fast Balcony System Afwerkingslaag

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1.1
Glansgraad:	Hoogglans
Glansgraad bij 60°:	glans
Vaste stof gehalte in volume:	85%
Mengverhouding:	Goed mengen tot een homogene mix, voeg een volledige eenheid verharder toe. Schraap zorgvuldig al het product van de bodem en zijkanten van de base in het mengsel.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 u
Hanteerbaar:	1.5 u
Overschilderbaar:	min 1,5 hr, max 3 days
Pot Life:	15 min aan 20°C

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

170 micron

THEORETISCH VERBRUIK

4-5m²/liter resulteert in 170-210 micron droog

PRAKTISCH VERBRUIK

Gemiddeld 4-6 m². Verbruik kan variëren afhankelijk van het type, grootte en strooidichtheid van de aluminiumoxidekorrels.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Strooi de antislipkorrels in de natte verffilm.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperaturen boven 25 ° C en een zeer hoge luchtvochtigheid verkorten de potlife. Toepassing bij zeer lage temperaturen zal de uitharding aanzienlijk vertragen. Niet aanbrengen wanneer regen verwacht wordt.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Breng een laag aan met een roller om een gelijkmatige spreiding te krijgen en een goede dekking over het hele oppervlak te verzekeren. Het gemengde materiaal zo snel mogelijk aanbrengen om de verwerkbaarheid te behouden. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Breng een laag aan met een roller om een gelijkmatige spreiding te krijgen en een goede dekking over het hele oppervlak te verzekeren. Het gemengde materiaal zo snel mogelijk aanbrengen om de verwerkbaarheid te behouden. Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 150

OPMERKINGEN

Niet aanbrengen op onvoldoende voorbereide of onsoliede oppervlakken.

Dit product mag alleen worden aangebracht door door Rust-Oleum goedgekeurde aannemers (verdere details op aanvraag).

Ondergronden moeten tijdens het aanbrengen droog zijn, anders treden uithardingsfouten op.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	<200 g/l
VOC categorie:	cat A/j
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	

HOUDBAARHEID

12 maand vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 03/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu