

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



3202 GALVINOX®

Super adhesion primer

- Adheres to all smooth metal, like galvanized and stainless steel, aluminium, plastics etc.
- Recoatable after just 30 minutes
- Very high coverage: 50 m²/l
- Also for use on glass, plastics and porcelain
- Single pack product

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3202 GALVINOLEUM®

ОПИСАНИЕ

Single pack super adhesion primer for galvanised steel, plastic or other smooth surfaces.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Galvinoleum 3202 should be used on galvanised steel, stainless steel, aluminium, copper, glass, porcelain and other smooth, dense surfaces. Only intended for brush application. Can be recoated with Alkythane® 7500, improving the adhesion on very smooth and non-porous surfaces.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	0,92
Гланцово ниво:	Гланц
corrosion_class:	c1_c2_low
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	20%
Съдържание на сухо вещество (по обем):	16%
Топлинна устойчивост:	100 °C (dry heat)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	Remains tacky
Сух за употреба:	Remains tacky
Готов за повторно нанасяне:	After 30 minutes but within 24 hours
group_dry_40_full_cure:	24 hours

МОКЪР СЛОЙ

25-30 µm

СУХ СЛОЙ

4-5 µm

РАЗХОДНА НОРМА

35 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Remove previous coatings completely. Remove salts, 'white rust', etc., by washing with Surfa-Etch 108 Etching Solution. The surface must be clean and dry during application.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 35°C and relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Use natural bristles, long hair brushes.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Not recommended.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Use RUST-OLEUM Thinner 160 or aromatic hydrocarbons.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Recoat as soon as possible after 30 minutes to avoid dust/dirt entrapment in the tacky coat.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	745 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC ReadyMix):	745 g/l
Категория ЛОС:	A/h
group_voc_40_limit:	750 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 09/12/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu