

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



3202 GALVINOLEUM®

Podkład superprzyczepny

- Przylega do wszystkich gładkich metali, takich jak stal galwanizowana i nierdzewna, aluminium, tworzywa sztuczne itp.
- Możliwość ponownego pokrycia po zaledwie 30 minutach
- Bardzo wysokie pokrycie: 50 m²/l
- Do stosowania również na szkłe, plastiku i porcelanie
- Produkt w pojedynczym opakowaniu

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3202 GALVINOLEUM®

OPIS

Pojedyncze opakowanie super przyczepnego podkładu do stali ocynkowanej, plastiku i innych gładkich powierzchni.

ZALECANE UŻYCIE

Galvinoleum 3202 należy stosować na stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, szkłe, porcelanie i innych gładkich, gęstych powierzchniach. Przeznaczony wyłącznie do aplikacji pędzlem.

Może być ponownie pokryty Alkythane® 7500, poprawiając przyczepność na bardzo gładkich i nieporowatych powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,92
Stopień połysku:	Połysk
Klasa korozyjności:	C1/C2 lekka ochrona
Zawartość substancji stałych wagowo:	20%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	16%
Odporność na temperaturę:	100 °C (suche ciepło)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	Pozostaje tandetny
Do użytku:	Pozostaje tandetny
Do przemalowania:	Po 30 minutach, ale w ciągu 24 godzin
Pełne utwardzenie:	24 godziny

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

25-30 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

4-5 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

35 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak chropowatość podłoża i straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć tłuszcz, olej i wszelkie inne zanieczyszczenia powierzchni poprzez czyszczenie alkaliczne lub wysokociśnieniowe (parowe) w połączeniu z odpowiednimi detergentami. Całkowicie usunąć poprzednie powłoki. Usunąć sole, "białą rdzę" itp. poprzez przemycie roztworem trawiącym Surfa-Etch 108. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Aby zapewnić jednorodność, materiały powłokowe należy dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza, podłoża i materiału powłokowego między 5 a 35°C i wilgotność względna poniżej 85%. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Używaj szczotek z długim włosiem z naturalnego włosia.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Niezalecane.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Używać rozcieńczalnika RUST-OLEUM 160 lub węglowodorów aromatycznych.

UWAGI

Powlekać ponownie jak najszybciej po 30 minutach, aby uniknąć uwiecznienia kurzu/brudów w lepkiej powłoce.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	745 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	745 g/l
Kategoria LZO:	A/h
Limity LZO:	750 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu