

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



2925 NR.1 PAINT STRIPPER

Fjerner maling og lim hurtigt og effektivt



- Virker hurtigere end andre malingsfjernere på markedet
- Geleagtig pasta, har større effekt end flydende produkter
- Virker ved temperaturer helt ned til 0° C
- Fjerner også lim
- Hurtigvirkende

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

2925 NR.1 PAINT STRIPPER

BESKRIVELSE

Effektivt lakfjerningsmiddel uden Methylenchlorid til alle typer maling og lim.

ANBEFALET BRUG

Nr. 1 Paint Stripper anvendes til at fjerne gamle malingslag og lim. Fjerner alle typer olie- og alkydbaserede malinger, emulsionsmalinger, lak og de fleste to-komponente produkter fra metal, træ og andre mineralske overflader. Produktet indeholder ikke Methylenchlorid, NMP, syrer, alkalier, biocider, konserveringsmidler eller andre skadelige stoffer. Angriber ikke metal, træ eller andre mineralske overflader.

TEKNISK DATA

Tæthed: 0,99
Drivmiddel: Dimethylether

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk forbrug afhænger af mange faktorer såsom malingsstype, malingslagtykkelse, overfladens tilstand samt materialespild under arbejdet.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Løstsiddende maling skrubes af så godt som muligt.

BRUGSANVISNING

Pasta: Låget åbnes forsigtigt, så eventuelt tryk frigøres
Spray: Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur mellem 0 og 30°C, luftfugtighed under 85%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Nr. 1 Paint Stripper fordeles i et tykt og jævnt lag med en flad eller rund éngangspensel. Lad virke i 10 - 15 minutter og fjern opløst maling med skraber el. lign. Eventuelle tykke lag (to-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens overfladen med rengøringsmiddel, ved højtryks- (damp)rensning eller rent vand og lad tørre helt inden påføring af maling.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug. Hold dåsen ca. 10-20 cm fra emnets overflade. Påfør et jævnt skumlag på emnet og lad virke i min. 15 minutter. Skrab herefter den opløste maling af. Eventuelle tykke lag (2-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens/affedt overfladen med fortynder, rent vand eller mineralisk terpentin og lad tørre helt inden påføring af maling.

BEMÆRKNINGER

Nr. 1 Paint Stripper kan angribe plastik som f.eks. PVC samt poly- styren. I tvivlstilfælde anbefales det at lave en prøve.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 900 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Brug ikke produktet i nærheden af åben ild, varme overflader eller svejsearbejde. Rygning forbudt under arbejde med produktet. Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen. Dåsen skal åbnes forsigtigt for at frigøre tryk.

HOLDBARHED

Minimum 1 år (pasta) og minimum 2 år (spray) i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 30° C.

Udstedelsesdato: 27/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu