

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NR. 1 DÉCAPANT

Décapant très efficace de peintures et de la colle



- Beaucoup plus efficace que les autres décapants disponibles sur le marché
- Pâte de type gel fonctionne mieux que les alternatives liquides
- Convient aux basses températures (0 °C)
- Également efficace pour retirer les colles
- Action rapide

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NR. 1 DÉCAPANT

DESCRIPTION

Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour éliminer tous les types de peinture et colle.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Le Nr. 1 Décapant est recommandé pour éliminer rapidement les couches d'anciennes peintures ou de colle. Le produit est conçu pour éliminer tous les types de peintures alkydes, en émulsion, les vernis, ainsi que la plupart des peintures à deux composants, sur supports métalliques, minéraux et bois. Ne contient pas de chlorure de méthylène, NMP, acides, alcalis, biocide ni additifs de conservation. Par conséquent il n'attaquera pas le métal, ni les surfaces minérales ou le bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 0,99
Gaz propulseur: Diméthyléther

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme le type d'ancienne peinture, la forme du support et les pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Éliminer au maximum les peintures non adhérentes par grattage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bidon: Ouvrir le bidon avec précaution pour laisser échapper une éventuelle pression.
Aérosol: Retirer le capuchon de l'aérosol. Agiter vigoureusement avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air, du support et du produit entre 0 et 30°C et humidité relative inférieure à 85%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer le Nr. 1 Décapant en couche épaisse, à l'aide d'une brosse plate ou ronde en soies naturelles. Ne pas employer de brosses synthétiques. Laisser le produit agir 10 à 15 minutes, puis gratter l'ancienne peinture décapée à l'aide d'un couteau à enduire ou d'un grattoir. Les couches épaisses de certaines peintures (bi-composants) peuvent demander plusieurs traitements successifs. Après utilisation, nettoyer la surface avec un détergent (ex. Nettoyant/Dégraissant ND14 RUST-OLEUM®), à la vapeur sous pression, à l'eau fraîche et laisser sécher complètement avant application de la nouvelle peinture.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Tenir l'aérosol à une distance d'environ 10-20 cm du support. Appliquer une couche régulière et uniforme de décapant 2925; laisser agir au moins 15 minutes, puis éliminer l'ancienne couche ainsi décapée avec un couteau à enduit ou un grattoir. Les couches épaisses de certains produits (bi-composant) peuvent nécessiter une application supplémentaire. Après utilisation, nettoyer la surface avec un nettoyant/dégraissant, de l'eau fraîche ou du white spirit et laisser sécher complètement avant d'appliquer toute peinture.

REMARQUES

Le Nr. 1 Décapant peut endommager les matières plastiques comme le PVC, le polystyrène etc. En cas de doute, faire un essai préalable sur une petite surface.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 900 g/l
Remarques pour la sécurité: Ne pas utiliser à proximité immédiate de flammes, surfaces chaudes ou travaux de soudure. Ne pas fumer. Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

1 an minimum (Bidon) et 2 ans minimum (Aérosol) à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 30°C.

Date d'émission: 13/05/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu