

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 2925 NR.1 PAINT STRIPPER

# Högeffektiv färg- och limborttagare



- Effektivare än andra färgborttagare på marknaden
- Geléliknande konsistens = mindre spill
- Fungerar även vid låga temperaturer (< 0 °C)
- Effektiv också som limborttagare
- Snabbverkande

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 2925 NR.1 PAINT STRIPPER

## BESKRIVNING

Nr.1 Paint Stripper är en högeffektiv metylenfri borttagningsprodukt som avlägsnar alla typer av färg och lim.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Snabb borttagning av gammal färg och lim. Utvecklad för att ta bort alla typer av olje- och alkydbaserade färger, emulsionsfärger, lack och de flesta tvåkomponentmaterial från metall-, mineral- och trätytor. Produkten innehåller inte metylenklorid, NMP, syror, alkali, biocider eller konserveringsmedel. Den påverkar inte metall-, mineral- eller träsubstrat.

## TEKNISK DATA

Densitet: 0,99  
Drivmedel: Dimetyleter

## ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången beror på flera faktorer ex. typ av ytbehandling som ska tas bort, underlagets porositet eller råhet och materialsvinn vid applicering.

## FÖRBEREDELSE

Avlägsna lösa färgskikt så noga som möjligt genom skrapning. Produkten kan påverka plastmaterial som t ex PVC, polystyren. Testa på en provyta vidtveksamhet.

## APPLICERING

Burk: För att frigöra eventuellt tryck, öppna burken försiktigt.  
Spray: Avlägsna skyddshatten, skaka ordentligt innan användning.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperatur på luft, underlag och material ska vara mellan 5 till 25°C. Relativ luftfuktighet under 85 %.

## REDSKAP

Applicera produkten tjockt med pensel av naturfiber eller spackel. Låt verka 10-20 minuter, avlägsna det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan behöva upprepad behandling. Rengör underlaget med lämpligt rengöringsmedel (t ex ND14), genom högtryckstvättning eller med vatten efter användningen. Låt torka helt innan applicering av ny ytbehandling.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AEROSOL

Håll sprayburken ca 10-20 cm från underlaget. Applicera ett jämt skumlager. Låt verka minst 15 minuter och avlägsna sedan det gamla lagret med en spackelspade eller färgskrapa. Tjocka lager av en del produkter (två-komponent) kan kräva upprepad behandling. Rengör underlaget med rengörings-/avfettningsmedel, vatten eller lacknafta efter användningen. Låt torka helt innan applicering av ny ytbehandling.

## INFORMATION

Nr. 1 Paint Stripper may affect plastic materials like e.g. PVC, polystyrene. In case of doubt, try on a small test patch beforehand.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå: 900 g/l  
Anmärkningar om säkerhet: Använd ej i direkt anslutning till öppen låga, heta underlag eller pågående svetsarbeten. Se säkerhetsdatablad samt varningstext på förpackningen. 2.5L & 0.75L: VARNING! ÖPPNA BURKEN FÖRSIKTIGT FÖR ATT FRIGÖRA EVENTUELLT ÖV.

## HÅLLBARHET

Minimum of 1 year (can) and Minimum of 2 years (aerosol) from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 30°C.

Utgivningsdatum: 13/05/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaper i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)