

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Vandbaseret anti-graffiti produkt

- Permanent beskyttelseslag
- Beskytter natursten og porøse mineralske overflader
- Næsten usynligt
- Særdeles UV-resistent
- Diffusionsåben og vandskyende

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

BESKRIVELSE

Vandbaseret permanent anti-graffiti produkt med vandskyende effekt.

ANBEFALET BRUG

GraffitiShield™ HYDRO er velegnet til alle porøse mineralske overflader, som natursten, teglsten og beton.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------------------|-----|
| Tæthed: | 1,0 |
| Glansgrad: | Mat |
| Tørstofindhold i volumen: | 10% |

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Berøringstør: | 1 time |
| Håndteringstør: | 1 time |
| Genbehandlingstør: | 1 time (med samme produkt) |
| Fuldt hærdet: | 3 dage |

TEORETISK FORBRUG

5 - 10 m²/tr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug. Påfør to lag med et interval på mindst 60 minutter mellem hvert lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Dyse 13-15. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Fjern graffiti med GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO forbliver intakt selv efter flere afrensninger.

SIKKERHEDSDATA

| | |
|----------------------------|--|
| VOC-niveau: | 51 g/l |
| VOC-færdigblanding: | 51 g/l |
| VOC-kategori: | A/i |
| VOC-grænse: | 140 g/l |
| Bemærkninger om sikkerhed: | Læs sikkerhedsdatablad og informationer På emballagen. |

HOLDBARHED

Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0° C og 30° C.

Udstedelsesdato: 13/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu