

RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Water-based anti-graffiti coating

- Ideal for natural stone types
- Almost invisible result
- No film building
- Excellent UV-resistance
- Transparent protection

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

OPIS

Water based permanent anti-graffiti coating with hydrophobic properties for mineral substrates.

ZALECANE UŻYCIĘ

GraffitiShield™ HYDRO can be applied to all porous mineral surfaces, such as concrete, brickwork, and dimension stone.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,0
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych objętościowo:	10%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	1 hour
Do przemalowania:	1 hour (with itself)
Pełne utwardzenie:	3 days

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

5 - 10 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Before use, shake up and stir well to ensure a good degree of homogeneity. Lay on two coats, with a drying interval of at least 60 minutes between coats.

APLIKACJA I ROZCIĘNCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Do not dilute. Nozzle 013-015. It is advisable to cover up windows and doors during application.

APLIKACJA I ROZCIĘNCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute. It is advisable to cover up windows and doors during application.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

UWAGI

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for many rounds of cleaning.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	51 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	51 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Data wydania: 20/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu