

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Powłoka antygraffiti na bazie wody

- Idealny do kamienia naturalnego
- Prawie niewidoczny rezultat
- Nie tworzy filmu
- Doskonała odporność na promieniowanie UV
- Przezroczysta ochrona

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

OPIS

Trwała powłoka antygraffiti na bazie wody o właściwościach hydrofobowych do podłoża mineralnych.

ZALECANE UŻYCIE

GraffitiShield™ HYDRO może być stosowany na wszystkich porowatych powierzchniach mineralnych, takich jak beton, cegła i kamień wymiarowy.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,0
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	10%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 godzina
Do użytku:	1 godzina
Do przemalowania:	1 godzina (z samym sobą)
Pełne utwardzenie:	3 dni

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

5 - 10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od brudu i tłuszczu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć i wymieszać, aby zapewnić dobry stopień jednorodności. Nałożyć dwie warstwy, zachowując co najmniej 60-minutową przerwę między kolejnymi warstwami.

APLIKACJA I ROZCIĘNCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nie rozcieńczać. Dysza 013-015. Zaleca się zasłonięcie okien i drzwi podczas aplikacji.

APLIKACJA I ROZCIĘNCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Nie rozcieńczać. Zaleca się zasłonięcie okien i drzwi podczas aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Woda.

UWAGI

Usuń graffiti za pomocą GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO pozostanie w pełni nienaruszony po usunięciu graffiti, umożliwiając wiele rund czyszczenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	51 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance:	51 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Należy zapoznać się z odpowiednią kartą bezpieczeństwa produktu i informacjami na opakowaniu.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 1 rok od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturze od 0° do 30°C.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu