

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

Revêtement polyuréthane anti-graffiti monocomposant

- Surface dure, lisse rend la surface facile à nettoyer les graffitis sur elle
- Sans solvante, faible odeur
- Polyuréthane monocomposant, non-jaunissant
- Protection transparent
- Peut également utiliser comme un vernis incolore pour les sols



LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

DESCRIPTION

Protection monocomposant anti-graffiti sans solvant pour les supports non-poreux intérieurs et extérieurs.

UTILISATION RECOMMANDÉE

GraffitiShield™ POLYCOAT convient pour la protection durable, à l'intérieur et à l'extérieur, de supports non poreux et/ou sensibles aux solvants tels que : systèmes d'isolation de façades, couches de stuc ou béton, mais aussi les surfaces traitées avec des peintures dispersion à base d'acrylate. Ce produit ne convient pas pour les supports très poreux et/ou fortement structurés.

Appliquer en 1 couche (100 µm maximum).

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,23
Niveau de brillance:	Mat
Extrait sec en poids:	99%
Extrait sec en volume:	99%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Manipulable:	4 h
Recouvrable:	12 h
Dur à cœur:	3 jours
Pot-life (vie du mélange):	30 min

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

99 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support et les pertes de matériau pendant la pose (voir DIN 53220).

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoli.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Remuer soigneusement avant l'emploi jusqu'à obtention d'une bonne homogénéité.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale : 10° C. Humidité relative maximale : 80 %. Température du support entre 5° et 35° C. La température du support doit dépasser le point de rosée d'au moins 3° C.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Ne pas diluer. Utiliser des brosses à poils longs en poils de porc chinois.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Ne pas diluer. Utiliser un rouleau à poils courts.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Rust-Oleum Diluant 160.

REMARQUES

Enlever les graffitis avec GraffitiShield™ CLEANER. Après l'enlèvement des graffitis, GraffitiShield™ POLYCOAT reste intact et peut donc encore supporter de nombreuses opérations de nettoyage. (5 - 10 env.) Une fois l'emballage ouvert, le produit doit être utilisé dans les 30 minutes environ qui suivent. Une utilisation après ce délai peut entraîner une altération de l'aspect : le produit devient brillant.

Ce produit contient des isocyanates. Les utilisateurs sont tenus de se former conformément au règlement UE 2020/1149 Restriction 74.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	10 g/l
COV prêt à l'emploi:	10 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	500 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la fiche de sécurité afférente et les informations figurant sur l'emballage.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à compter de la date de production en emballage d'origine non ouvert, si le produit est stocké dans des locaux bien ventilés et à l'abri du soleil direct, à des températures comprises entre 0 °C et 30 °C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu