

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

1-Component polyurethaan anti-graffiti coating

- Harde, glatte afwerking zorgt dat graffiti eenvoudig te verwijderen is
- Oplosmiddelvrij, geringe geur
- 1-Component, niet-vergelende polyurethaan
- Transparante bescherm laag
- Ook te gebruiken als kleurloze afwerking voor vloeren

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

OMSCHRIJVING

1-Component oplosmiddelvrije anti-graffiti coating op basis van polyurethaan voor niet-poreuze ondergronden binnen en buiten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

GraffitiShield™ POLYCOAT is geschikt als duurzame bescherming, zowel binnen als buiten, van niet-zuigende en/of oplosmiddelgevoelige ondergronden zoals: gevelisolatiesystemen, stuclagen of beton, maar ook voor oppervlakken behandeld met acrylaatdispersieverven. Het product is niet geschikt voor zeer poreuze en/of sterk gestructureerde ondergronden. Aanbrengen in 1 dunne laag (max. 100 µm).

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,23
Glansgraad:	Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	99%
Vaste stof gehalte in volume:	99%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	4 uur
Overschilderbaar:	12 uur
Volledig uitgehard:	3 dagen
Pot Life:	30 min

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

99 µm

THEORETISCH VERBRUIK

10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond dient droog, schoon, vuil- en vetvrij te zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik intensief tot een goede homogeniteit oproeren.

APPLICATIEMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur: 10°C. Maximale relatieve vochtigheid: 80%. Ondergrond temperatuur: 5°C - 35°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Niet verdunnen. Gebruik langharige natuurlijke kwasten.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet verdunnen. Gebruik een kortharige roller.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 160

OPMERKINGEN

Graffiti verwijderen met GraffitiShield™ CLEANER. Na de verwijdering van graffiti is GraffitiShield™ POLYCOAT nog intact waardoor vele reinigingsbeurten mogelijk zijn (ca. 5 - 10). Na het openen van de verpakking is de verwerkingstijd ca. 30 minuten. Langer doorwerken kan problemen veroorzaken met betrekking tot het glansaspect. Dit product bevat isocyanaten. Gebruikers moeten de verplichte training volgen om te voldoen aan EU 2020/1149 Beperking 74.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	10 g/l
VOC readymix:	10 g/l
VOC categorie:	A/i
VOC limiet:	500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 0° en 30°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu