

RUST-OLEUM[®]
— INDUSTRIAL —



GRAFFITISHIELD™ WAX

Anti-graffiti produkt baseret på naturvoks

- Næsten usynligt offerlag
- Beskytter straks mod graffiti
- Biologisk nedbrydeligt
- UV-resistent
- Lavt VOC-indhold

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ WAX

BESKRIVELSE

Offerlag baseret på naturvoks. Beskytter overfladen mod graffiti indtil afrensning, hvorefter et nyt lag skal påføres.

ANBEFALET BRUG

Når GraffitiShield™ WAX er gennemhærdet, beskytter det den behandlede overflade mod de fleste typer farve og maling. Graffiti fjernes nemt med varmt vand. Efter afrensning af graffiti skal der påføres et nyt lag Graffiti-Shield™ WAX. Når det nye lag er gennemhærdet, er overfladen igen beskyttet.

Egnede overflader: Natursten, teglsten, kalksandsten, beton, akryl og marmor. Overfladen skal kunne tåle højtryksrensning med 70-90° C varmt vand.

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,02
Glansgrad: Satin

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 1 time
Håndteringstør: 12 timer
Genbehandlingstør: 2 timer
Fuldt hærdet: 24 timer

TEORETISK FORBRUG

6,7 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring. (see DIN 53220).

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Skal påføres ved temperaturer mellem 5° C and 35° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Produktet sprøjtes på overfladen op og ned samt sidevejs i to lag, våd-i-våd, med kun 10 min. til 2 timer mellem lagene. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Produktet sprøjtes på overfladen op og ned samt sidevejs i to lag, våd-i-våd, med kun 10 min. til 2 timer mellem lagene. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Varmt vand.

BEMÆRKNINGER

Graffiti fjernes nemt med højtryksrenser og varmt vand. Når der højtryksrenses ved 40 bar eller mere og med 70-90° C varmt vand vil GraffitiShield™ WAX smelte samtidig med at graffiti fjernes. Efter afrensning skal der påføres et nyt lag GraffitiShield™ WAX.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 25 g/l
VOC-færdigblanding: 25 g/l
VOC-kategori: A/c
VOC-grænse: 40 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0 og 30° C.

Udstedelsesdato: 23/10/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu