

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ WAX

Couche sacrificielle à base de cire naturelle

- Couche sacrificielle, pratiquement invisible, pour de nombreux types de surface
- Biodégradable
- Résiste aux UV et les interpéries
- Faible teneur en solvants
- Perméable à la vapeur d'eau

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ WAX

DESCRIPTION

Couche s'auto-éliminant à base de cire naturelle. Convient pour un seul nettoyage.

UTILISATION RECOMMANDÉE

GraffitiShield™ WAX offre après durcissement une excellente résistance à de nombreuses sortes d'encres et peintures - les graffiti s'enlèvent très facilement à l'eau chaude - après l'élimination des graffiti appliquer à nouveau GraffitiShield™ WAX sur les endroits nettoyés afin de protéger la surface traitée, après le temps de durcissement, contre d'éventuels nouveaux graffiti. Supports adéquats : pierre naturelle, brique, grès calcaire, béton, acrylique et marbre. Les supports indiqués doivent être nettoyés à haute pression avec de l'eau à une température comprise entre 70 et 90 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,02
Niveau de brillance: Satin

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 h
Manipulable: 12 h
Recouvrable: 2 h
Dur à cœur: 24 h

CONSOMMATION THÉORIQUE

6,7 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Dépend de nombreux facteurs comme la porosité et la rugosité du support et les pertes de matériau pendant la pose (voir DIN 53220).

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoli.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Remuer/agiter soigneusement avant l'emploi jusqu'à obtention d'une bonne homogénéité.

CONDITIONS D'APPLICATION

La température d'application est comprise entre 5 °C et 35 °C.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Ne pas diluer le produit. Appliquer en 2 couches croisées mouillé sur mouillé avec une pause de 10 minutes à 2 heures entre les couches. Il est recommandé de recouvrir les portes et fenêtres.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Ne pas diluer le produit. Appliquer en 2 couches croisées mouillé sur mouillé avec une pause de 10 minutes à 2 heures entre les couches. Il est recommandé de recouvrir les portes et fenêtres.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau chaude.

REMARQUES

Les graffiti s'enlèvent très facilement avec un nettoyeur haute pression et de l'eau chaude. L'application d'une pression minimale de 40 bars et d'une température minimale de 70 à 90 °C fait fondre le produit GraffitiShield™ Wax et détache simultanément les graffiti du support. Après avoir éliminé les graffiti, appliquer une nouvelle couche de GraffitiShield Wax.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 25 g/l
COV prêt à l'emploi: 25 g/l
Catégorie COV: A/c
Limite COV: 40 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la fiche de sécurité afférente et les informations figurant sur l'emballage.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à compter de la date de production en emballage d'origine non ouvert, si le produit est stocké dans des locaux bien ventilés et à l'abri du soleil direct, à des températures comprises entre 0 °C et 30 °C.

Date d'émission: 13/05/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu