

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



HARD HAT® HECHTPRIMER

Onderlaag voor moeilijke ondergronden

- Overspuitbaar na slechts 30 minuten
- Zeer groot rendement: 5,5 m² per spuitbus
- Overspuitbaar met HARD HAT® deklagen
- Breed spuitpatroon voor een grote, egale dekking

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® HECHTPRIMER

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosol 2102 Hechtprimer is een hechtgrondlaag gebaseerd op een oplosmiddelhoudende acrylaathars.

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM 2102 Hechtprimer wordt gebruikt op verzinkt staal, roestvast staal, aluminium, koper, brons, glas, porselein en andere gladde oppervlakken en kan overschilderd worden met RUST-OLEUM Hard Hat 2100 Deklagen. RUST-OLEUM 2102 Hechtprimer is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden. RUST-OLEUM 2102 Hechtprimer wordt gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: blijft kleverig
Hanteerbaar: blijft kleverig
Overschilderbaar: na 30 minuten echter binnen 24 uur

THEORETISCH VERBRUIK

5,5 m² per spuitbus

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen, bijv. met RUST-OLEUM NR.1 Groene Verfabijs 2925. Oude verflagen geheel verwijderen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: SPUITBUS

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop ingedrukt is om zakkers te voorkomen. Het materiaal in een enkele, dunne laag aanbrengen, voorkom dikke lagen. Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2 - 3 seconden indrukken om ventiel te reinigen.

OPMERKINGEN

Na droging, ca. 30 minuten, zo snel mogelijk overschilderen om vuil-/stofopname in de kleverige laag te voorkomen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 730 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 23/10/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu