

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® ANTI-CORROSION PRIMER

Hurtigtørrende rustbeskyttelse

- Overmalingstør inden 1 time, håndteringstør efter 30 min.
- Til nye eller let rustne overflader
- Trænger dybt ned i overfladen og hindrer rustdannelse
- Anvend grå til lyse topmalinger og rød til mørke topmalinger

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ANTI-CORROSION PRIMER

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM Hard Hat Rød Primer 2169 / Grå Primer 2182 er hurtigtørrende grundere på spray baseret på soyaolie alkyd. Produkterne indeholder rusthindrende pigmenter uden bly og kromat.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM Rød Primer 2169 / Grå Primer 2182 anvendes på nye, rene eller let rustne ståloverflader og er beregnet til påføring på små flader eller som opfriskning.

RUST-OLEUM Rød Primer 2169 / Grå Primer 2182 anvendes i let industrielt miljø med normal luftfugtighed.

Skal overmales med RUST-OLEUM Hard Hat Topmalinger

TEKNISK DATA

Glansgrad: Mat
Varmebestandighed: 100° C (tør varme). Misfarvning kan opstå ved temperaturer over 65° C.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 15 minutter
Håndteringstør: 30 minutter
Genbehandlingstør: Inden 1 time eller efter 48 timer
Fuldt hærdet: 7 dage

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

80 µm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

25 µm

TEORETISK FORBRUG

2,5 m² pr. spraydåse ved 25 µm tørfilm.

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening fjernes på passende måde. Fastsiddende maling matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

BEMÆRKNINGER

Brug lyse grundere under lyse topmalinger. Da produktet ikke indeholder bly og chromat vil der ikke være risiko for giftige dampe ved evt. svejsearbejde.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 630 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu